

Duraline Blue Impregnirana DBI (DFRIH2) 12,5

AKUSTIČNA PLOČA,
OTPORNA NA VLAGU,
POŽAR I UDARCE, NOSIVA

Gipsano jezgro visoke gustine između
slojeva kartona.

Ugradnja: U skladu sa uputstvom proizvođača

Polje primene

Materijal idealan za izradu
unutrašnjih zidova i plafona
sa pojačanim akustičnim
karakteristikama.



Naziv proizvoda	Gipskartonska ploča
Oznaka	DFRIH2
Izgled	Papir: plava Tekst: crn
Debljina ploče [mm]	12,5
Tolerancija debljine [mm]	± 0,5
Gustina (cca.) [kg/m ³]	976
Težina po kvadratnom metru (cca.) [kg/m ²]	12,2
Hemijski vezana voda [%]	>16
Ravnomerna vlažnost 20°C, 65% real. ispar. [%]	~ 0,3
Potpuna apsorpcija vode u skladu sa EN 520 [%]	NPD
Površinska apsorpcija vode EN 520 [g/m ²]	NPD
Dozvoljeno odstupanje u dužini [mm]	+0/-5
Dozvoljeno odstupanje u širini [mm]	+0/-4
Dozvoljeno odstupanje u dijagonali [mm]	2
Prelom pri savijanju (po dužini) [N]	min 550
Prelom pri savijanju (poprečno) [N]	min. 210
Faktor provodljivosti [W/mK]	0,25
Faktor otpora difuziji μ	10
Klasa gorivosti na osnovu MSZ EN 13501-1	A2-s1,d0



**SAINT-GOBAIN GRAĐEVINSKI
PROIZVODI D.O.O. BEOGRAD**
Bulevar Mihajla Pupina 115d, V sprat
11070 • Novi Beograd • Srbija
Tel.: + 381 11 314 96 84
info.rs@saint-gobain.com
www.saint-gobain.rs

Ovde navedene tehničke informacije i preporuke zasnovane su na našim znanjima i iskustvima u slučajevima kada se proizvod pravilno skladišti, upotrebljava, transportuje i kada se njime rukuje u redovnim uslovima. Kupcu, odnosno korisniku proizvoda savetujemo da prethodno testira da li je proizvod pogodan za upotrebu u nameravanu svrhu. S obzirom na činjenicu da nemamo uticaj na okolnosti upotrebe i rukovanja proizvodom, ne odgovaramo za posledice koje nastanu usled nepravilne upotrebe. Kupac, odnosno korisnik proizvoda odgovara u slučaju da proizvod čuva, transportuje, ugrađuje i upotrebljava suprotno uputstvima, nameni i svojstvima i informacijama o bezbednosti proizvoda, kao i nakon naznačenog roka upotrebe proizvoda. Naš tim iskusnih stručnjaka pruža savete u fazama planiranja i primene naših proizvoda. Poseta gradilištu i demonstracija primene naših proizvoda mogu biti organizovane na zahtev. Kontaktirajte naš tehnički tim i saznajte više o našim proizvodima na veb-sajtu www.saint-gobain.rs