

Rigips® RIMANO 0-3

Polje primene

RIMANO 0-3 je pogodan za zatvaranje pora i gletovanje betonskih površina, cementnih i krečnih maltera, kao i gipsanih površina uz prethodnu pripremu. Može se koristiti u unutrašnjim prostorima sa normalnom vlažnošću uključujući kuhinje i kupatila. Pogodan je za popunjavanje pukotina i sitnih rupica na betnu.

RIMANO 0-3 nije pogodan za popunjavanje spojeva i bandažiranje gips kartonskih spojeva.

RIMANO 0-3 je fina glet masa na gipsanoj osnovi, namenjena za izravnavanje manjih neravnina i završno gletovanje zidova i plafona.

Sačinjen je od najfinijeg gipsa i aditiva za poboljšanje aplikativnih svojstava i adhezije.

Prednosti:

- Laka obradivost i glatka površina
- Odlično vezuje za podlogu
- Apliciranje u vrlo tankom sloju počevši od 0 mm
- Pogodan za lakove, tapete i boje



Odnos mešanja	oko 1,2 kg / 1 L vode
Vreme obrade	oko 60min.
Debljina aplikacije	0 - 3 mm
Utrošak materijala	oko 0,9 kg/m ² /mm
Otpornost na požar	A1
Faktor otpora difuzije vodene pare	$\mu = 10$
Čvrstoća na savijanje i zatezna čvrstoća	Prema EN 13279-1
Veličine pakovanja	2,5 kg / 5 kg / 12,5 kg / 25 kg
Skladištenje	Rok upotrebe: upotrebiti proizvod u roku od 12 meseci od utisnutog datuma na ambalaži. Otvoreni proizvod upotrebiti u roku od 3 meseca. Čuvati na temperature između +2°C i +30°C.

Uslovi prilikom primene

Temperatura vazduha, materijala i podloge na koju se nanosi material mora iznositi najmanje +5°C. Podloga mora biti čvrsta, čista, suva i bez tragova ulja, masnoće i premaza koji mogu umanjiti prionljivost. Uklonti sve otpadajuće delove ili premaze koji mogu umanjiti adheziju.

Priprema podloge

Za visoko upijajuće podloge koristiti Rikombi-Grund, a za nisko-upijajuće podloge koristiti Rikombi-Kontak kao vezivni sloj.

Priprema i ugradnja proizvoda

Sipati oko 1,2 kg RIMANO 0-3 u 1 l čiste vode i ostaviti da se natopi oko 5 inuta. Zatim mešati ručno ili električnim mešaćom (na nižim obrtajima) do potpune homogenizacije mase.

RIMANO 0-3 nanositi nerđajućim alatom u potreбnoj debljini. Materijal poravnati tako da površina bude što ravnija. Naredni sloj nanositi tek kad prethodni bude potpuno suv.

EN-klasifikacija

 EN 13279-1- A1- B1/20/2



SAINT-GOBAIN GRAĐEVINSKI
PROIZVODI D.O.O. BEograd
Bulevar Mihaila Pupina 115d, V sprat
11070 • Novi Beograd • Srbija
Tel.: + 381 11 314 96 84
info.rs@saint-gobain.com
www.saint-gobain.rs

Ovde navedene tehničke informacije i preporuke zasnovane su na našim znanjima i iskustvima u slučajevima kada se proizvod pravilno skladišti, upotrebljava, transportuje i kada se njime rukuje u redovnim uslovima. Kupcu, odnosno korisniku proizvoda savetujemo da prethodno testira da li je proizvod pogodan za upotrebu u nameravanu svrhu. S obzirom na činjenicu da nemamo uticaj na okolnosti upotrebe i rukovanja proizvodom, ne odgovaramo za posledice koje nastanu usled nepravilne upotrebe. Kupac, odnosno korisnik proizvoda odgovara u slučaju da proizvod čuva, transportuje, ugrađuje i upotrebljava suprotno uputstvima, nameni i svojstvima i informacijama o bezbednosti proizvoda, kao i nakon naznačenog roka upotrebe proizvoda. Naš tim iskusnih stručnjaka pruža savete u fazama planiranja i primene naših proizvoda. Poseta gradilištu i demonstracija primene naših proizvoda mogu biti organizovane na zahtev. Kontaktirajte naš tehnički tim i saznajte više o našim proizvodima na web-sajtu www.saint-gobain.rs