

EnveoPutz Premium Silicon

SILIKONSKI ZAVRŠNI
MALTER ZA DEKORACIJU
I ZAŠTITU FASADNIH
POVRŠINA

Polje primene

EnveoPutz Silicon je silikonski pastozni završni malter namenjen za dekoraciju i zaštitu fasadnih površina. Zahvaljujući izuzetnoj elastičnosti i visokoj vodoodbojnosti umanjuje mogućnost pojave mikropukotina na fasadi i negativan uticaj vlage. Dostupan je u velikom izboru nijansi prema Enveo ton karti.

Prednosti proizvoda:

- Izrazita elastičnost i otpornost na pukotine
- Visoka vodoodbojnost
- Visoka paropropusnost



weber
SAINT-GOBAIN

Klasifikacija proizvoda

V2-W2-0,3Mpa- $\lambda=0,78W/(m^*K)$ - A2s1-d0

EN 15824:2009

Protivpožarna zaštita: EN13501-1:2019

Priprema podloge

Podloga na koju se proizvod nanosi mora biti čista, čvrsta, suva, bez tragova masnoće i ulja, nosiva i bez delova koji se odvajaju. Malter se može nanositi na podloge na bazi kreča i cementa, prethodno tretirane prajmerom EnveoGrund. Cementno-krečni malteri i betoni moraju biti stari najmanje mesec dana, sa ostatkom vlage $\leq 2\%$. Nedovoljno nosive premaze i otpadajuće delove, vodom rastvorive premaze (prilikom pranja površine) potpuno ukloniti i sanirati odgovarajućim materijalom. Kontaminirane površine plesnima i algama potrebno je oprati toplom vodom i dezinfikovati adekvatnim sredstvom.

Priprema i ugradnja proizvoda

- Minimalno 24 h pre nanošenja fasadnog maltera podlogu premazati osnovnim prajmerom EnveoGrund u cilju poboljšanja adhezije, regulisanja vodoupojnosti, poboljšanja vodoodbojnosti i otvorenog vremena rada maltera. Prajmer mora biti toniran u istoj nijansi kao i fasadni malter.
- EnveoPutz Premium Silicon pre upotrebe dobro razmešati do dna u svakoj kanti pojedinačno, a nakon toga homogenizovati materijal iz različitih šarži i/ili pakovanja u jednoj većoj posudi radi ujednačavanja nijanse (egalizacija). U cilju podešavanja željene konzistencije maltera po potrebi dodati maksimalno 250 ml čiste vode na 25 kg proizvoda. Naknadno dodavanje vode i pigmenata nije dozvoljeno.
- Fasadni malter se nanosi čeličnom gletericom u debljini najvećeg zrna. Pravilno nanesen malter obrađivati PVC ili metalnom gletericom

laganim pritiskom na površinu kružnim ili pravolinjskim pokretima u zavisnosti od strukture i želenog izgleda. Nanos i obradu maltera vršiti u kontinuitetu da bi površina izgledala ujednačeno. Za uspešno izvođenje neophodno je uskladiti broj radnika u odnosu na broj etaža i površinu, kako bi spojevi materijala bili izvedeni mokro na mokro i neprimetni nakon završetka.

4. Fasadni sistem mora da bude obezbeđen okapnicama kako bi se postigla potpuna zaštita od prodora i slivanja vode niz površinu. Proizvod ne koristiti na horizontalnim površinama gde može doći do zadržavanja nečistoća, vode i snega.
5. Prilikom ugradnje i sušenja temperatura podloge i vazduha mora iznositi između 5°C i 30°C. Materijal štititi od uticanja sunca, vetra i kiše najmanje 24h, nakon čega se postiže otpornost na atmosferske uticaje. Preporučena metoda zaštite je postavljanje skelskog platna, ali može biti nedovoljna ukoliko su navedeni uticaji jakog intenziteta. Ukoliko vremenski uslovi nisu u skladu sa navedenim, potrebno je postupak rada obustaviti i sačekati da se steknu optimalni uslovi.

* Svi navedeni parametri se odnose na standardne vremenske uslove: temperatura 20°C, relativna vlažnost vazduha do 65%.

Proizvođač preporučuje da se pre početka radova urade manje, probne, površine radi provere da li su proizvod/podloga pravilno pripremljeni i da li su obezbeđeni odgovarajući uslovi upotrebe i ugradnje. Ukoliko nisu, molimo vas da prekinete radove i obratite se predstavniku kompanije Saint-Gobain građevinski proizvodi d.o.o. Beograd. Kompanija ne snosi odgovornost za nepravilno izvođenje radova sa navedenim materijalom kao i za korišćenje materijala u svrhe koje nisu navedene u opisu proizvoda. Reklamacije nakon završenog izvođenja radova se ne prihvataju.

Alat za rad

Za mešanje: električni mikser.
Za nanošenje i zaglađivanje: čelična i plastična gleterica, špahtla.

Potrošnja proizvoda

Oko 2,5-3,5 kg/m² u zavisnosti od granulacije zrna i vrste fasade.

Čuvanje, skladištenje i transport

Proizvod EnveoPutz Premium Silicon mora da bude skladišten u originalnoj, neoštećenoj ambalaži, na čvrstim i ispravnim paletama, u suvom prostoru, bez direktnе izloženosti snegu, kiši, gradu i suncu, zaštićen od mraza, u zatvorenom ili natkrivenom prostoru.

Proizvod nije opasan za transport u smislu svih nacionalnih i međunarodnih saobraćajnih propisa. Prilikom transporta, proizvod zaštiti od atmosferskih uticaja. Proizvod transportovati i skladištiti na temperaturi od +5°C do +30°C.

Bezbednost proizvoda



Pažnja

Opasni sastojci smeše:
2-methyl-2H-isothiazol-3-one
reakciona smeša: 5-hlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EC br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EC br. 220-239-6] (3:1)

Može da izazove alergijske reakcije na koži.
Ako je potreban medicinski savet, sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda. Čuvati van domaćaja dece. Pročitati pažljivo i pratiti

sva uputstva. Izbegavati udisanje prašine / dima / gasa / magle / para / spreja. Nositи заштитне rukavice. Skinuti kontaminiranu odeću i oprati je pre ponovne upotrebe. Ako dođe do iritacije kože ili osipa: Potražiti medicinski savet/ posmatranje. Specifično lečenje (videti na ovoj etiketi). Odlaganje sadržaja i ambalaže u skladu sa propisima RS.

Tehničke karakteristike proizvoda

Boja proizvoda: EnveoPutz Premium Silicon je fasadni malter bele boje koji može da se tonira prema Eveo ton karti.

Pakovanje: plastična kanta 25 kg, 600 kg na paleti.

Rok trajanja: 12 meseci od datuma proizvodnje otisnutog na kanti.

Detaljnije informacije o proizvodu, dodatnu dokumentaciju i bezbednosni list, možete pronaći na zvaničnoj internet stranici www.saint-gobain.rs

Čišćenje

Ostaci svežeg proizvoda čiste se sa alata i zaprljanih površina vodom. Stvrdnuti proizvod se mora ukloniti isključivo mehaničkim putem.

Ograničenja proizvoda

Fasadni malter EnveoPutz Silicon se ne sme koristiti u sledećim situacijama:

- Kod drvenih i metalnih površina.
- Za nanošenje u više slojeva i preko postojećeg završnog maltera.
- Pri temperaturama skladištenja, transporta, nanošenja i sušenja nižim od +5°C i višim od +30°C.
- Kod podloga koje sadrže nečistoće i vlagu.
- Na horizontalnim gazećim i krovnim površinama.

Ekologija

Neupotrebljen proizvod i prazna pakovanja ne bacati van predviđenih lokacija za otpad. Za dodatne informacije videti bezbednosni list proizvoda.

Način odlaganja

Odlaganje sadržaja i ambalaže u skladu sa lokalnim propisima. Odvojeno odlagati ambalažu i neupotrebljiv materijal. Ne dozvoliti da dospe u kanalizaciju. Ne sme se odlagati zajedno sa kućnim otpadom.

Zemlja porekla i proizvođač proizvoda

Zemlja porekla: Republika Mađarska.

Proizvođač proizvoda: Saint- Gobain Hungary Kft. 2085 Pilisvorosvar, Becsi ut 07/5. hrsz.
Tel: (36) 26-567-600; Fax: (36) 26-567-606
e-mail: info.sghu@saint-gobain.com

**SAINT-GOBAIN GRAĐEVINSKI PROIZVODI D.O.O. BEograd**

Bulevar Mihajla Pupina 115d, V sprat
11070 • Novi Beograd • Srbija
Tel.: + 381 11 314 96 84
info.rs@saint-gobain.com
www.saint-gobain.rs

Odvojeno odlaganje je obvezno. Ovo je tehnički list za proizvod EnveoPutz Premium Silicon. Upute za upotrebu su odgovarajuće i primene naših proizvoda. Ovaj tehnički list važi od 01.03.2025. i zamjenjuje sve prethodne verzije za ovaj proizvod.



SIGURNA ODBRANA OD ATMOSFERSKIH UTICAJA

EnveoPutz Premium Silicon

obezbeđuje izuzetno visoku vodoodbojnost,
paropropusnost i fleksibilnost, pružajući dugotrajnu zaštitu
od atmosferskih uticaja.

www.testisthebest.com

Enveo Therm

