

Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd
Centralna laboratorija za ispitivanje materijala
Laboratorija za veziva, hemiju i maltere

Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: (011) 2650 322 fax: (011) 3692 772, 3692 782
e-mail: office@institutims.rs, www.institutims.rs

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU


Br. VHM – 997/20

Predmet ispitivanja: Injekciona krema
« WEBER.TEC 946»

Naručilac: Weber, Saint-Gobain građevinski
proizvodi doo, Beograd

Zahtev/Ponuda/Ugovor: Zahtev broj – 41-7856 od 08.07.2020.

Sadržaj: Ukupno 3 strane

Izveštaj odobrio: Laboratorija za veziva, hemiju i maltere
Rukovodilac

Ljiljana Miličić, dipl.hem.

Beograd, 14.08.2020. godine



Podaci o uzorku:

Proizvođač: -

Vrsta proizvoda: Injekciona krema

Oznaka proizvoda: « WEBER.TEC 946»

Datum i mesto uzimanja uzorka: -,-

Datum prijema uzorka na ispitivanje: 29.06.2020.

Datum početka ispitivanja: 29.06.2020.

Datum završetka ispitivanja: 14.08.2020.

Mesto i datum izdavanja izveštaja: Beograd, 14.08.2020. godine

Uzorkovanje izvršio: Predstavnik Naručioca

Metoda uzimanja uzoraka: -

Metode ispitivanja: SRPS EN 1062-3:2009,.

Merna i regulaciona oprema: - Automatska vaga tip RJ 1220 METTLER, Švajcarska, mernog opsega 0,5 - 2/12 kg, rezolucije 0,1/1 g

Izloženi rezultati se odnose isključivo na ispitani uzorak. Ne preuzima se nikakva odgovornost u pogledu verodostojnosti uzorkovanja, osim u slučaju kada je ono obavljeno pod direktnom kontrolom predstavnika laboratorije. Izveštaj se ne sme množavati, izuzev u celini, uz odobrenje Laboratorije za ispitivanje materijala.

REZULTATI ISPITIVANJA

1.	Ispitivanje radjeno na uzorku fasadne visokoupojne opeke Koeficijent kapilarnog upijanja vode, (kg/m ² *h ^{0.5}) <ul style="list-style-type: none">• etalon - opeka• opeka tretirana injekcionom kremom «WEBER.TEC 946»	3,001 0,731
2.	Ispitivanje radjeno na uzorku fasadne niskoupojne opeke Koeficijent kapilarnog upijanja vode, (kg/m ² *h ^{0.5}) <ul style="list-style-type: none">• etalon – silikatna opeka• silikatna opeka tretirana injekcionom kremom «WEBER.TEC 946»	0,631 0,087

Rukovodilac ispitivanja


Ljiljana Miličić, dipl.hem.

Kraj izveštaj