

# CLIMAVER® Lepak

LEPAK NA VODENOJ BAZI

Vinil lepak u vodenoj disperziji. Posebno pripremljen za spojeve staklene vune. Bez mirisa, netoksičan i nezapaljiv.

## *Tehnički podaci*

### **Osigurava transport vazduha**

Siguran vazdušni transport kroz sistem kanala i manji računi za energiju zahvaljujući smanjenom gubitku toplote i smanjenom rasipanju energije ventilatora da bi se kompenzovao efekat curenja.

### **Niska emisija**

U skladu sa najstrožim propisima o emisiji VOC uključujući šemu zelene gradnje.

### **Brza instalacija**

Zahvaljujući maloj težini i velikoj fleksibilnosti, može ga instalirati jedna osoba bez posebne opreme.



KARAKTERISTIKA	SIMBOL	JEDINICA	KVANTITET I DEKLARISANA VREDNOST	STANDARD
Polje primene	-	-	Primjenjuje se na zaptivanje unutrašnjih spojeva u pripremi oblika za sve vrste CLIMAVER® kanala montiranih metodom ravnog kanala	-
Uslovi čuvanja	-	-	+ 5 do + 30 °C	-
Rok upotrebe	-	-	15 meseci	-
Gustina (25 °C)	-	-	1,130 - 1,170 kg/m <sup>3</sup>	-
pH	-	-	6.5 - 8.5	-
Pakovanje	-	-	750 g po boci 6 boca u pakovanjuBoca ima posebnu mlaznicu za poboljšanje nanošenja lepka	-
Viskoznost po Brookfield-u	-	-	20000 - 40000 mPa·s Sp7/20 rpm/25 °C	-
Izgled	-	-	Gusta pasta sive boje	-
Dinamički viskozitet (25 °C)	-	-	20,000 - 40,000 cp	-



**SAINT-GOBAIN GRAĐEVINSKI  
PROIZVODI D.O.O. BEOGRAD**  
Bulevar Mihajla Pupina 115d, V sprat  
11070 • Novi Beograd • Srbija  
Tel.: + 381 11 314 96 84  
info.rs@saint-gobain.com  
www.saint-gobain.rs

Ovde navedene tehničke informacije i preporuke zasnovane su na našim znanjima i iskustvima u slučajevima kada se proizvod pravilno skladišti, upotrebljava, transportuje i kada se njime rukuje u redovnim uslovima. Kupcu, odnosno korisniku proizvoda savetujemo da prethodno testira da li je proizvod pogodan za upotrebu u nameravanu svrhu. S obzirom na činjenicu da nemamo uticaj na okolnosti upotrebe i rukovanja proizvodom, ne odgovaramo za posledice koje nastanu usled nepravilne upotrebe. Kupac, odnosno korisnik proizvoda odgovara u slučaju da proizvod čuva, transportuje, ugrađuje i upotrebljava suprotno uputstvima, nameni i svojstvima i informacijama o bezbednosti proizvoda, kao i nakon naznačenog roka upotrebe proizvoda. Naš tim iskusnih stručnjaka pruža savete u fazama planiranja i primene naših proizvoda. Poseta gradilištu i demonstracija primene naših proizvoda mogu biti organizovane na zahtev. Kontaktirajte naš tehnički tim i saznajte više o našim proizvodima na veb-sajtu [www.saint-gobain.rs](http://www.saint-gobain.rs)