

# VARIO DoubleFit

PASTOZNA ADHEZIVNO-  
ZAPTIVNA MASA  
ZA UNUTRAŠNJU I  
SPOLJAŠNJU UPOTREBU

- Višekomponentna adhezivno-zaptivna masa za unutrašnju i spoljašnju upotrebu
- Za stvaranje hermetičkih priključaka na susednim komponentama
- Univerzalno primenjivo za sve parne barijere na standardnim građevinskim podlogama
- Velika adhezivna čvrstoća, trajno elastično
- Bez "naknadnog curenja" adhezivno-zaptivne mase
- Privremeno otporno na mraz do -25 °C
- Ne sadrži rastvarače i neutralnog je mirisa

## *Polje primene*

Za stvaranje hermetičkih priključaka od parnih barijera prema DIN 4108-7 i vetrootpornih membrana na podlogama i komponentama.



## Materijal

Vario DoubleFit: 2 adhezivno-zaptivne mase na bazi modifikovanih akrilnih disperzija.

## Napomene za obradu

Zaptivnu masu naneti na suhu, čistu i stabilnu podlogu, po potrebi prethodno tretirati Vario® MultiPrime inhibitorom adhezije. Ako niste sigurni u vezi sa prijanjanjem na podlogu, izvršite probno lepljenje, eventualno koristite letvu za pritiskanje. Nanošenje adhezivno-zaptivne mase sa prečnikom perle od 6–8 mm sa dobrim prijanjanjem na podlogu. Foliju za parne barijere između dva prsta pritisnuti na perlu, tako da debljina adhezivno-zaptivne mase po sredini perle nakon pritiskanja iznosi još > 4 mm, a po obodu 1–2 mm.

## Tehničke karakteristike

KARAKTERISTIKE	ZNAK	JEDINICA	PARAMETRI I MERNE VREDNOSTI	STANDARDI
Temperaturna postojanost	-	°C	-40 do +100 (nakon očvršćavanja)	-
Hemijsko ponašanje	-	-	Bez prisustva rastvarač, izocijanata, PVC-a, teških metala i halogena	-
Otpornost na UV zrake	-	-	čuvati od UV zračenja	-
Pogodne podloge	-	-	Zidani zidovi, beton, porozni beton, malter, drvo i metal	-
Brzina očvršćavanja	-	-	Oko 2 mm/24 h na 23 °C i na relativnoj vlažnosti vazduha od 50% (lepljenje ISOVER Vario folija za parne barijere na upijajućoj podlozi). Ukoliko uslovi odstupaju, brzina očvršćavanja odstupa od ovih podataka.	-

KARAKTERISTIKE	ZNAK	JEDINICA	PARAMETRI I MERNE VREDNOSTI	STANDARDI
Mehaničke karakteristike	-	-	Ispitana adhezivna veza uključ. habanje	DIN 4108-11
pH-vrednost	-	-	7 do 8	-
Temperatura obrade	-	°C	od +5 do +40	-

#### Oblici isporuke DE

BR. PORUDŽBINE:	M <sup>2</sup> / ROLNA	ROLNE / PALETA	DIMENZIJE (MM)
560024 <sub>1</sub>	310	12,000	75
560029 <sub>2</sub>	600	12,000	50

Made in Germany

<sub>1</sub> kertridž

<sub>2</sub> cevaste kese, uklj. 4 nastavka za injektiranje



\* Podaci o nivou emisije isparljivih supstanci u vazduhu u zatvorenom prostoru koje predstavljaju toksični rizik kada se udišu, na skali od A+ (veoma niska emisija) do C (visoka emisija)



**SAINT-GOBAIN GRAĐEVINSKI  
PROIZVODI D.O.O. BEOGRAD**  
Bulevar Mihajla Pupina 115d, V sprat  
11070 • Novi Beograd • Srbija  
Tel.: + 381 11 314 96 84  
info.rs@saint-gobain.com  
www.saint-gobain.rs

Ovde navedene tehničke informacije i preporuke zasnovane su na našim znanjima i iskustvima u slučajevima kada se proizvod pravilno skladišti, upotrebljava, transportuje i kada se njime rukuje u redovnim uslovima. Kupcu, odnosno korisniku proizvoda savetujemo da prethodno testira da li je proizvod pogodan za upotrebu u nameravanu svrhu. S obzirom na činjenicu da nemamo uticaj na okolnosti upotrebe i rukovanja proizvodom, ne odgovaramo za posledice koje nastanu usled nepravilne upotrebe. Kupac, odnosno korisnik proizvoda odgovara u slučaju da proizvod čuva, transportuje, ugrađuje i upotrebljava suprotno uputstvima, nameni i svojstvima i informacijama o bezbednosti proizvoda, kao i nakon naznačenog roka upotrebe proizvoda. Naš tim iskusnih stručnjaka pruža savete u fazama planiranja i primene naših proizvoda. Poseta gradilištu i demonstracija primene naših proizvoda mogu biti organizovane na zahtev. Kontaktirajte naš tehnički tim i saznajte više o našim proizvodima na veb-sajtu [www.saint-gobain.rs](http://www.saint-gobain.rs)