

Rigips® Riflex Glasroc F savitljive ploče

GLASROC F (RIFLEX)
GIPSANA PLOČA OJAČANA
STAKLENIM VLAKNIMA

Polje primene

Glasroc F (Riflex) građevinska ploča namenjena je za oblaganje zakrivljenih konstrukcija kod pregradnih zidova, spuštenih plafona i svodova. Omogućava realizaciju najsmelijih dizajnerskih ideja.

Montaža: Prema uputstvu proizvođača.

Glasroc F gipsana ploča je ojačana vlaknima, nezapaljiva, izuzetno savitljiva, debljine 6 mm. Štedi vreme pri ugradnji zakrivljenog zida, a površina koja se dobija je idealno glatka. Najmanji poluprečnik krivine: 60 cm kod konkavnih konstrukcija s Riflex pločama, odnosno 140 cm kod konveksnih konstrukcija.

U skladu sa standardom:
SRPS EN 15283-1: 2008 + A1:2009

Izgled: svetlo siva.



NAZIV PROIZVODA	GLASROC F RIFLEX
Oznaka: Prema SRPS EN 15283-1	GM-F,H1
Tip ivice	pod pravim uglom (SK)
Debljina ploče [mm]	6 (10mm / 12,5mm AT)
Širina [mm]	1200
Dužina [mm]	2400
Težina po kvadratnom metru (okvirno) [kg/m ²]	6,0 /8,5 /10,6
Gustina [kg/m ³]	950 (+50/-50) [kg/m ³]
Debljina reza [mm]	+0,7 / - 0,4
Tolerancija dužine i širine [mm]	+0/-3
Dozvoljeno odstupanje po dijagonalama [mm/m]	2,5
Dozvoljeno opterećenje vlagom pri relativnoj vlažnosti vazduha	80 %
Toplotna otpornost R [m ² K/W]	0,02
Koeficijent toplotne provodljivosti [W/mK]	0,3
Koeficijent difuzije vodene pare μ	10
Čvrstoća pri savijanju (smer dužine) [N]	258
Čvrstoća pri savijanju (poprečno) [N]	101
Klasa Gorivosti prema SRPS EN 13501-4	A1
Pakovanje: [kom/paleta]	40 (32 AT)
Sertifikat kvaliteta	CE oznaka
Preporučeni najmanji radijus savijanja na unutrašnjoj ivici	600 mm
Preporučeni najmanji radijus savijanja na spoljašnjoj ivici	1400 mm



**SAINT-GOBAIN GRAĐEVINSKI
PROIZVODI D.O.O. BEOGRAD**
Bulevar Mihajla Pupina 115d, V sprat
11070 • Novi Beograd • Srbija
Tel.: + 381 11 314 96 84
info.rs@saint-gobain.com
www.saint-gobain.rs

Ovde navedene tehničke informacije i preporuke zasnovane su na našim znanjima i iskustvima u slučajevima kada se proizvod pravilno skladišti, upotrebljava, transportuje i kada se njime rukuje u redovnim uslovima. Kupcu, odnosno korisniku proizvoda savetujemo da prethodno testira da li je proizvod pogodan za upotrebu u nameravanu svrhu. S obzirom na činjenicu da nemamo uticaj na okolnosti upotrebe i rukovanja proizvodom, ne odgovaramo za posledice koje nastanu usled nepravilne upotrebe. Kupac, odnosno korisnik proizvoda odgovara u slučaju da proizvod čuva, transportuje, ugrađuje i upotrebljava suprotno uputstvima, nameni i svojstvima i informacijama o bezbednosti proizvoda, kao i nakon naznačenog roka upotrebe proizvoda. Naš tim iskusnih stručnjaka pruža savete u fazama planiranja i primene naših proizvoda. Poseta gradilištu i demonstracija primene naših proizvoda mogu biti organizovane na zahtev. Kontaktirajte naš tehnički tim i saznajte više o našim proizvodima na veb-sajtu www.saint-gobain.rs