

# Rigips® Rigidur estrih lepak

Lepak na bazi poliuretana bez rastvarača za lepljenje Rigidur podnih elemenata.

## *Polje primene*

Namenjen je za lepljenje ivica na Rigidur pločama za podove i za lepljenje dodatnog sloja Rigidur H ploča na unapred instalirane Rigidur podne elemente.



## Karakteristike podloge

Ivice Rigidur podnih elemenata moraju biti čiste, glatke i bez prašine pre nanošenja lepka. Rezovi moraju biti izvedeni ravno kako bi se obezbedila maksimalna širina spoja od 2 mm između elemenata poda. Sve postojeće fuge mogu se popuniti Rigidur punilom za fuge nakon stvrdnjavanja lepka.

## Tehnička specifikacija

OZNAKA	Rigidur estrih lepak			
VELIČINA PAKOVANJA	Boca	1	[kg]	
MATERIJAL	Adhezivna osnova	1K-Poliuretan		
OBRADA	Potrošnja materijala	oko 0.045	[kg/m²]	3. sloj: 0.14 kg/m²
	Vreme obrade	oko 10	[minuta]	
	Temperatura obrade	5 do 30	[°C]	
	Pokrivanje	oko 22	[m²/boci]	
ČUVANJE	Može se čuvati najmanje 12 meseci neotvoreno. Otvorene boce odmah iskoristite. Nije osetljiv na mraz.			

## Obrada

- Rigidur podni lepak treba naneti u skladu sa Rigidur smernicama za podove. Uputstvo se može preuzeti na [www.rigidur.com](http://www.rigidur.com)
- Takođe obratite pažnju na dodatne informacije na etiketi za Rigidur podni lepak.

## Bezbednosne informacije

Bezbednosni list se može dostaviti profesionalnim korisnicima na zahtev ili se može naći na adresi [www.rigips.de](http://www.rigips.de).

Vrednosti date u ovom tehničkom listu proizvoda samo opisuju karakteristike performansi proizvoda. Rigips-Sistems takođe ima dalekosežna strukturno-fizička i statička svojstva, koja se mogu naći u našoj sistemskoj dokumentaciji (npr. Planen und Bauen).



**SAINT-GOBAIN GRAĐEVINSKI  
PROIZVODI D.O.O. BEOGRAD**  
Bulevar Mihajla Pupina 115d, V sprat  
11070 • Novi Beograd • Srbija  
Tel.: + 381 11 314 96 84  
[info.rs@saint-gobain.com](mailto:info.rs@saint-gobain.com)  
[www.saint-gobain.rs](http://www.saint-gobain.rs)

Ovde navedene tehničke informacije i preporuke zasnovane su na našim znanjima i iskustvima u slučajevima kada se proizvod pravilno skladišti, upotrebljava, transportuje i kada se njime rukuje u redovnim uslovima. Kupcu, odnosno korisniku proizvoda savetujemo da prethodno testira da li je proizvod pogodan za upotrebu u nameravanu svrhu. S obzirom na činjenicu da nemamo uticaj na okolnosti upotrebe i rukovanja proizvodom, ne odgovaramo za posledice koje nastanu usled nepravilne upotrebe. Kupac, odnosno korisnik proizvoda odgovara u slučaju da proizvod čuva, transportuje, ugrađuje i upotrebljava suprotno uputstvima, nameni i svojstvima i informacijama o bezbednosti proizvoda, kao i nakon naznačenog roka upotrebe proizvoda. Naš tim iskusnih stručnjaka pruža savete u fazama planiranja i primene naših proizvoda. Poseta gradilištu i demonstracija primene naših proizvoda mogu biti organizovane na zahtev. Kontaktirajte naš tehnički tim i saznajte više o našim proizvodima na veb-sajtu [www.saint-gobain.rs](http://www.saint-gobain.rs)