

Rigips® RIMANO 6-30

RIMANO 6-30 je izravnavajući gipsani malter za unutrašnju upotrebu.

Sastojci: suva mešavina gipsa, hidratisanog kreča i perlita, s aditivima za poboljšanu obradivost.

Polje primene

RIMANO 6-30 je jednoslojni malter za zaglađivanje na čistim, suvim i upijajućim podlogama. Visokog kvaliteta prijanjanja i glatkoće površine. Pogodan je za bojenje, tapete i pločice. Posebno velika prozračnost - stoga je izvrstan regulator vlage u prostoriji. Lako se nanosi - visoke performanse malterisanja - odlična pokrivna moć.



Odnos mešanja	cca. 1,5 kg / 1 l vode
Vreme obrade	cca. 60min.
Debljina aplikacije	Zid: min. 6 mm Plafon: min. 6 mm Pločice: 10 mm Lagane ploče: 15 mm
Utrošak materijala	cca. 0,8 kg/m ² /mm
Čvrstoća	Jačina pritiska: 2,5 N/mm ² Čvrstoća na savijanje: 1,0 2,5 N/mm ²
Klasa ponašanja u slučaju požara	A1
Faktor otpora difuzije vodene pare	$\mu = 10$
Čvrstoća na savijanje i zatezna čvrstoća	Prema EN 13279-1
Veličine pakovanja	25 kg
Skladištenje	Skladištiti na suvom mestu. Vreme skladištenja min. 12 meseci . Oštećena pakovanja čuvati zatvorena i sadržaj potrošiti u roku 3 meseca. Zaštititi od smrzavanja – skladištiti na temperaturi između +2°C i +30°C.

Aplikacija

RIMANO 6-30 je prikladan za ručno malterisanje betona (za glatke betonske podloge koristi se Rikombi- Kontakt kao vezivno sredstvo), stabilne opeke, opeke, na zidovima i plafonima u vlažnim prostorijama, uključujući kuhinje i kupatila (W3). Pogodan je za renoviranje i za postavljanje pločica.

Obrada

Materijal Rimano 6-30 (cca. 1,5 kg) dodati u 1 litar čiste vode i ostaviti da odstoji oko 3 minuta. Zamešati rukom ili električnom bušilicom s lopaticom (sporiji okretaji) do čvrste strukturne mase (bez grudvica). Nanesite RIMANO 6-30 u jednom koraku na zid. Nakon što je malter dovoljno ukrućena, navlažite sloj sa sunderastom gletericom pre završnog zaglađivanja.


Stanje podloge

Temperatura vazduha, materijala i podloge mora biti viša od +5°C, a niža od +30°C. Podloga mora biti čvrsta, čista, suva, bez zaleđenih čestica i bez prašine.

Priprema

Kao prajmer kod visoko upojnih podloga koristiti Rikombi-Grund, zavisno od debljine nanosa. Preporučuje se i kod mešovitoz zida s različitim nivoima upijanja. Za slabo upijajuće podloge korišćenje prajmera nije potrebno, dok je kod većih upojnih podloga potrebno. Kod izvođenja na betonskoj podlozi, potrebno je naneti Rikombi-Kontakt kao vezivni materijal. Rimano 6-30 nije predviđen za nanošenje na sveži i vlažni beton.

EN-klasifikacija

 EN 13279 - 1 - A1 - B6/20/2



**SAINT-GOBAIN GRAĐEVINSKI
PROIZVODI D.O.O. BEOGRAD**
Bulevar Mihajla Pupina 115d, V sprat
11070 • Novi Beograd • Srbija
Tel.: + 381 11 314 96 84
info.rs@saint-gobain.com
www.saint-gobain.rs

Ovde navedene tehničke informacije i preporuke zasnovane su na našim znanjima i iskustvima u slučajevima kada se proizvod pravilno skladišti, upotrebljava, transportuje i kada se njime rukuje u redovnim uslovima. Kupcu, odnosno korisniku proizvoda savetujemo da prethodno testira da li je proizvod pogodan za upotrebu u nameravanu svrhu. S obzirom na činjenicu da nemamo uticaj na okolnosti upotrebe i rukovanja proizvodom, ne odgovaramo za posledice koje nastanu usled nepravilne upotrebe. Kupac, odnosno korisnik proizvoda odgovara u slučaju da proizvod čuva, transportuje, ugrađuje i upotrebljava suprotno uputstvima, nameni i svojstvima i informacijama o bezbednosti proizvoda, kao i nakon naznačenog roka upotrebe proizvoda. Naš tim iskusnih stručnjaka pruža savete u fazama planiranja i primene naših proizvoda. Poseta gradilištu i demonstracija primene naših proizvoda mogu biti organizovane na zahtev. Kontaktirajte naš tehnički tim i saznajte više o našim proizvodima na veb-sajtu www.saint-gobain.rs