

Rimano® Bianco

GLET NA BAZI GIPSA ZA
FINO IZRAVNAVANJE

Rimano Bianco je glet na bazi gipsa za izravnavanje zidnih i plafonskih površina u unutrašnjem prostoru. Pogodan je za ručno i mašinsko nanošenje (airless mašina). Obezbeđuje izuzetno glatku površinu povoljnu za najviše zahteve završne obrade (boje, dekorativne tehnike...).

Polje primene

Namenjen za zaglađivanje unutrašnjih površina obloženih gipsanim, cementnim i cementno-krečno malterima.

Može se nanositi u slojevima debljine do 5mm. Preporučuje se za radove na renoviranju i popravci unutrašnjih završnih obrada, a rezultira savršeno glatkom površinom.



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Referentni standard	SRPS EN 13279-1:2009
Klasa proizvoda	B1/50/2
Sastav	gips, aditivi
Reakcija na požar	A1
Finoća	99% 200µm
Adhezija	>0,1*N/mm ²
Snaga savijanja	>1*N/mm ²
Snaga kompresije	>2*N/mm ²
Otvoreno vreme rada	oko 75 min
Odnos mešanja	20 kg praha u 14,5l vode
Potrošnja	0,9 kg/m ² / 1mm
Pakovanje	20kg
Paleta	54 vreća od 20 kg

Granične vrednosti naznačene harmonizovanim sandardom (SR EN 13279- 1:2009).

Deklaracija o performansama u sistemu IV.

Gore navedeni parametri proizvoda odnose se na temperaturene uslove od 23 ± 2°C i relativnu vlažnost vazduha 50 ± 5%.

PAŽNJA! Proizvodi na bazi gipsa se ne primenjuju u okruženju sa prekomernom vlažnošću (kupačila,bazeni i sl)

Priprema podloge

Podloga mora biti čista, bez prasine, bez tragova masti, katrana ili čađi, nesmrznuta, suva i zaštićena od uticaja vlage.

Visoko upijajuće površine potrebno je nakvasiti čistom vodom ili tretirati Rikombi® Grund-om da bi se upojnost izjednačila.

Normalno upojne nosive površine dovoljno je nakvasiti vodom da budu blago vlažne, ali bez površinskih tragova vode.

Glatke betonske površine potrebno je premazati sa weberprim beton kontaktom ili Rigips Rikombi kontaktom, kako bi se obezbedilo dobro prianjanje maltera.

Nije namenjen za nanošenje preko drveta, plastike ili predhodno farbanih površina (samoperive boje, boje na bazi ulja, emajla, alkidne boje, itd).

U slučaju da su površine na koje se nanosi malter tretirane perivim ili bojama na bazi ulja, emajlima, alkidnim bojama, neophodno je potpuno ukloniti sloj boje i tretirati ga weberprim deep/Rigips Rikombi grund prajmerom.

Uslovi primene

Temperatura vazduhai podloge na koju se nanosi materijal mora biti iznad +5°C i ispod 35°C.

U slučaju odstupanja od preporučene temperature ili jake promaje neophodno je stopirati radove i sačekati da se steknu optimalni uslovi. Nakon izvedenih radova, proizvod štititi od uticaja jake promaje i nepovoljne temperature.

U zatvorenim prostorijama potrebno je obezbediti ventilaciju/cirkulisanje vazduha, kako bi se proizvod i prostor oslobodili viška vlage.

Uslovi materijala

Proizvod sipati u čistu vodu u razmeri 20kg praha u cca 14,5 litara vode (nikada obrnuto!), sačekajte oko 3 min da se sva količina praha natopi vodom, pa mešati električnim mešačem do potpune homogenizacije.

PAŽNJA! Prekomerno mešanje može skratiti vreme rada. Nakon mešanja u dobijenu smesu ne dodavati prah, kao ni mešati sa drugim materijalima.

PAŽNJA! Praškasti ili očvrslí malter na alatu kao i druge nečistoće skraćuju vreme rada proizvoda.

U slučaju neusaglašenosti sa Tehničkim listom proizvoda, može doći do nedostataka u kvalitetu pripreme, primene i stepena završne obrade proizvoda.

Obrada

Nanošenje se vrši ručno ili mašinski u jednom ili više slojeva, mokro na mokro ili mokro na suvo, dok se ne dobiju glatke i ravne površine.

Za savršenu završnu obradu koja ne zahteva brušenje, površina se može zagladiti gletericom nakon prethodnog kvašenja zida. U slučaju potrebe, vrlo lako se brusi nakon potpunog sušenja. Očvrsnuta i potpuno suva površina obezbeđuje podlogu za nanošenje boje.

Potrebni alati

Koristi se čist alat (ravnjača ili „h“ letva, gleterica, „leptir“ gleterica, sunderasta gleterica, špahtla, mistrijal itd.).

PAŽNJA! Praškasti ili očvrslí malter na alatu, kao i druge nečistoće skraćuju vreme rada proizvoda. Čišćenje alata se vrši čistom vodom odmah nakon upotrebe.

Mere zaštite životne sredine i bezbednost i zaštita na radu

Preporučuje se rad sa odgovarajućom zaštitnom opremom, zaštitnom odećom, naočarima, rukavicama i maskom za prašinu.

Izbegavati kontakt sa očima (u slučaju potrebe isperite oči sa dosta vode i obratite se lekaru), duži kontakt sa kožom, gutanje i udisanje

Preporučljivo je pažljivo otvoriti pakovanje i pažljivo rukovanje prahom kako bi se smanjilo stvaranje prašine na radnom mestu.

Sa ambalažnim otpadom, kao i sa otpadom koji nastaje upotrebom proizvoda, postupaće se u skladu sa važećim zakonskim odredbama.

100% reciklažna ambalaža.

Sledite preporuke date u Bezbednosnom listu proizvoda.

Skladištenje

Proizvod čuvati u originalnom pakovanju.

U slučaju delimične upotrebe, džak je potrebno zatvoriti što je moguće bolje kako bi se sprečio prenos vlage iz vazduha.

Preporučuje se upotreba materijala što je pre moguće. Rok upotrebe proizvoda naznačen je na pakovanju.



**SAINT-GOBAIN GRAĐEVINSKI
PROIZVODI D.O.O. BEOGRAD**
Bulevar Mihajla Pupina 115d, V sprat
11070 • Novi Beograd • Srbija
Tel.: + 381 11 314 96 84
info.rs@saint-gobain.com
www.saint-gobain.rs

Ovde navedene tehničke informacije i preporuke zasnovane su na našim znanjima i iskustvima u slučajevima kada se proizvod pravilno skladišti, upotrebljava, transportuje i kada se njime rukuje u redovnim uslovima. Kupcu, odnosno korisniku proizvoda savetujemo da prethodno testira da li je proizvod pogodan za upotrebu u nameravanu svrhu. S obzirom na činjenicu da nemamo uticaj na okolnosti upotrebe i rukovanja proizvodom, ne odgovaramo za posledice koje nastanu usled nepravilne upotrebe. Kupac, odnosno korisnik proizvoda odgovara u slučaju da proizvod čuva, transportuje, ugrađuje i upotrebljava suprotno uputstvima, nameni i svojstvima i informacijama o bezbednosti proizvoda, kao i nakon naznačenog roka upotrebe proizvoda. Naš tim iskusnih stručnjaka pruža savete u fazama planiranja i primene naših proizvoda. Poseta gradilištu i demonstracija primene naših proizvoda mogu biti organizovane na zahtev. Kontaktirajte naš tehnički tim i saznajte više o našim proizvodima na veb-sajtu www.saint-gobain.rs