

| | |
|---------------------|------------------------|
| Naziv proizvoda: | webertherm stone light |
| Datum kreiranja TL: | 16.06.2022. |
| Verzija TL: | 01 |
| Broj strane: | 1 od 5 |

webertherm stone light

Izuzetno fleksibilni lepak za lepljenje i rabriciranje XPS-a, EPS-a, WF i kamene vune. Sastavni deo Weber fasadnog sistema sa kamenom oblogom.

1. Opis proizvoda

1.1 Prednosti proizvoda

- Izuzetna otpornost na udarce
- Pogodan za različite nosive podloge
- Mogućnost nanošenja i mašinskim putem
- Dugo otvoreno vreme

1.2 Klasifikacija proizvoda

CS III Wc₁ A2-s₁,d₀ (EN 998-1:2016)

1.3 Opis proizvoda i oblast primene

webertherm stone light je fabrički pripremljen suvi tip građevinskog lepka za termoizolaciju na bazi lakih agregata, belog cementa i aditiva, obogaćen polimerima, lak za nanošenje i obradu. Izuzetno fleksibilno rešenje čvrsto se vezuje za podlogu i pogodno je za različite vrste podloga (cement, beton, blok, opeka, OSB ploča i sl.). Koristi se za lepljenje i armiranje ploča od stiropora (EPS, XPS), krute poliuretanske pene (PUR/PIR), izolacionih ploča od drvenih vlakana (WF) i kamene vune (MW). Koristi se i kao sastavni deo Weber fasadnog sistema sa kamenom oblogom. Proizvod **webertherm stone light** nije završni sloj.

1.4 Priprema podloge

Podloga na koju se proizvod nanosi mora biti ravna, čista, čvrsta, suva, nosiva i bez delova koji se odvajaju. Ostatke starih boja, kreča i supstanci koje umanjuju prijanjanje (masti, prašine i druge nečistoće) je neophodno prethodno potpuno ukloniti. Ukoliko je podloga izložena vlazi, neophodno je prvo sanirati oštećenja koja prouzrokuju pojavu vlage ili ugraditi izolacioni sloj koji će sprečiti direktan dolazak vlage do sloja na koji će se nanositi **webertherm stone light**.

Betonske podloge (stare min. 28 dana sa ostatkom vlage $\leq 2\%$) i malteri na bazi cementa i kreča (stari min. 28 dana sa ostatkom vlage $\leq 1,5\%$) moraju da budu mehanički ohrapavljeni i očišćeni od prašine. Jako upijajuće i stare podloge treba premazati sa **weberprim deep** prajmerom. Ukoliko se nanosi preko starih mineralnih fasada, pre lepljenja EPS i drugih ploča mineralna podloga se mora impregnirati sa dubokopenetrirajućim prajmerom **weberprim deep** 6 h pre početka lepljenja. Pored betonskih podloga i maltera, odgovarajuće podloge su i zidovi od opeke, gas-betona, OSB ploča i giter-bloka. Izravnavanje podloge lepkom nije dozvoljeno – previše deo nanos lepka dovodi do pucanja i pomeranja termoizolacionih ploča, što dovodi do pojave pukotina na površini fasadnog sistema.



| | |
|---------------------|------------------------|
| Naziv proizvoda: | webertherm stone light |
| Datum kreiranja TL: | 16.06.2022. |
| Verzija TL: | 01 |
| Broj strane: | 2 od 5 |

Upotreba i ugradnja proizvoda

1. Pomešati 17 kg lepka u 6,00 l čiste vode; razmešati električnim mikserom do dna kante, dok se sve grudvice ne razbiju. Nakon mešanja, ostaviti **webertherm stone light** da odstoji 5 minuta i potom još jednom promešati.
2. Dobro razmešan lepak je homogenizovan i bez grudvica, lako se zahvata gletericom i nanosi. Postaviti početnu lajsnu i na nju naneti sloj lepka **webertherm stone light**, kako bi se postiglo zaptivanje sa donje strane. Nakon toga pristupiti lepljenju ostalih termoizolacionih ploča.
3. Kada se koristi za lepljenje stiropora, **webertherm stone light** se nanosi čeličnom gletericom na zadnju stranu termoizolacione ploče - trakasto na ivice ploče i tačkasto na sredini. Kada se vrši lepljenje kamene vune, neophodno je najpre premazati celokupnu poledinu termoizolacione ploče sa tankim slojem lepka radi impregnacije površine (max. 2 mm debljina nanosa lepka), a nakon toga pristupiti lepljenju termoizolacione ploče. Ploče se lepe metodom smicanja, uvlačenjem narednog reda ploča za najmanje 30-40 cm od početne ivice kako ne bi došlo do preklapanja redova ploča. Na uglovima objekta primeniti metodu naizmeničkog preklopa termoizolacionih ploča (pravilo zupčastog spoja – unakrsno lepljenje termoizolacionih ploča).
4. Proizvod pokazuje izuzetnu fleksibilnost i otpornost izloženosti sunčevoj svetlosti nakon sazrevanja, ali nije namenjen kao završni sloj.
5. Lepak se može naneti nazubljenom gletericom i preko cele površine termoizolacione ploče, kako bi se što bolje i ravnomernije vezale za podlogu. Pokrivenost kontaktne površine lepka na poledini termoizolacione ploče mora da bude najmanje 40%.
6. Ploče se postavljaju tehnikom privlačenja, kako bi razmak između ploča bio što manji. Ukoliko razmak ipak postoji on se popunjava stiroporom/vunom ili pur penom - nikako lepkom, kako bi se izbeglo formiranje hladnih mostova na fasadi. Tiplovanje (minimum 4 tipla/m² za stiropor, minimum 6 tiplova/m² za kamenu vunu) termoizolacionih ploča se vrši kada se lepak skroz osuši i "sazri" - minimum nakon 24 h od trenutka lepljenja.
7. Armiranje armirnom mrežicom **webertherm armirna mrežica** se vrši nakon 24 h od trenutka lepljenja termoizolacione ploče utiskivanjem u prvi sloj lepka. Za rabriciranje, proizvod naneti u dva sloja sa pauzom od 24 h između slojeva. Preklapanje **webertherm armirne mrežice** se vrši min. 10 cm preko ivice mrežice. Da bi se sprečio nastanak pukotina na uglovima otvora (vrata, prozori i sl.), neophodno je uglove otvora dodatno armirati sa **webertherm armirnom mrežicom**. Minimalna debljina nanosa iznosi 5 mm u dva sloja.
8. Nanošenje fasadnog prajmera se vrši tek nakon što je lepak **webertherm stone light** u potpunosti osušen – 48 h od nanošenja drugog sloja lepka.
9. Ukoliko se koristi kao deo Weber fasadnog sistema sa kamenom oblogom, neophodno je sačekati da se lepak u potpunosti osuši prilikom armiranja armirnom mrežicom – 48 h od nanošenja drugog sloja lepka, da bi se nakon toga kamene obloge zalepile visoko fleksibilnim lepkom **webercol flex plus**.

* Svi navedeni parametri se odnose na standardne vremenske uslove: temperatura 20°C, relativna vlažnost vazduha do 65%.

| | |
|---------------------|------------------------|
| Naziv proizvoda: | webertherm stone light |
| Datum kreiranja TL: | 16.06.2022. |
| Verzija TL: | 01 |
| Broj strane: | 3 od 5 |

10. Temperatura podloge i vazduha prilikom nanošenja i sušenja lepka **webertherm stone light** mora odgovarati standardnim vremenskim uslovima. Ukoliko vremenski uslovi nisu u skladu sa standardnim potrebno je postupak rada prilagoditi datim okolnostima i računati da proizvod brže vezuje po toplijem vremenu, odnosno sporije po hladnijem, pazeći da temperatura podloge i vazduha nije ispod 5°C i iznad 30°C.

Proizvođač preporučuje da se pre početka radova urade manje, probne, površine radi provere da li su proizvod/podloga pravilno pripremljeni i da li su obezbeđeni odgovarajući uslovi upotrebe i ugradnje. Ukoliko nisu, molimo vas da prekinete radove i obratite se predstavniku kompanije Saint-Gobain građevinski proizvodi d.o.o. Beograd. Kompanija ne snosi odgovornost za nepravilno izvođenje radova sa navedenim materijalom kao i za korišćenje materijala u svrhe koje nisu navedene u opisu proizvoda. Reklamacije nakon završenog izvođenja radova se ne prihvataju.

2.1 Alat za rad

Za mešanje: električni mikser ili ručno.

Za nanošenje: nazubljena čelična gleterica, špahtla ili mašinski.

2.2 Potrošnja proizvoda

Za lepljenje termoizolacione ploče od stiropora: oko 2,7-4,0 kg/m², u zavisnosti od debljine nanosa lepka, uslova po kojima se vrši lepljenje i površine na koju se termoizolacione ploče lepe. Za rabriciranje armirne mrežice: oko 5 kg/m² u zavisnosti od debljine nanosa lepka i uslova pod kojima se vrši rabriciranje.

Za lepljenje termoizolacione ploče od kamene vune: oko 6,5-7,5 kg/m², u zavisnosti od debljine nanosa lepka, uslova po kojima se vrši lepljenje i površine na koju se termoizolacione ploče lepe. Za rabriciranje armirne mrežice oko 6 kg/m² u zavisnosti od debljine nanosa lepka i uslova pod kojima se vrši rabriciranje.

2. Čuvanje, skladištenje i transport

Proizvod **webertherm stone light** mora da bude skladišten u originalnoj, neoštećenoj ambalaži, na čvrstim i ispravnim paletama, u suvom prostoru, bez direktne izloženosti snegu, kiši, gradu i suncu, zaštićen od mraza, u zatvorenom ili natkrivenom prostoru.

Proizvod nije opasan za transport u smislu svih nacionalnih i međunarodnih saobraćajnih propisa. Prilikom transporta, proizvod zaštititi od atmosferskih uticaja. Proizvod transportovati i skladištiti na temperaturi od +5°C do +30°C.

| | |
|---------------------|------------------------|
| Naziv proizvoda: | webertherm stone light |
| Datum kreiranja TL: | 16.06.2022. |
| Verzija TL: | 01 |
| Broj strane: | 4 od 5 |

3. Bezbednost proizvoda

Opasni sastojci smeše: portland cement, beli 20-50%.



Opasnost

Dovodi do teškog oštećenja oka. Izaziva iritaciju kože. Može da izazove alergijske reakcije na koži. Može da izazove iritaciju respiratornih organa. Nositi zaštitne rukavice/zaštitnu odeću/zaštitne naočare/zaštitu za lice. AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. Odmah pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA i obratiti se lekaru. AKO DOSPE NA KOŽU: isprati sa dosta vode. AKO SE UDAHNE: Izneti osobu na svež vazduh i staviti je u položaj koji olakšava disanje. Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa propisima RS. Sadržaj rastvorljivog kroma Cr (VI) u proizvodu je manji od 0,0002% obračunatog na ukupnu masu suvog cementa.

4. Tehničke karakteristike proizvoda

Boja proizvoda: **webertherm stone light** je lepak bele boje.

Pakovanje: natron džak 17 kg, 816 kg na paleti.

Rok trajanja je 12 meseci i važi od datuma proizvodnje, otisnutog na pakovanju.

Detaljnije informacije o proizvodu, dodatnu dokumentaciju i bezbednosni list, možete pronaći na zvaničnoj internet stranici www.rs.weber.

5.1 Čišćenje

Ostaci svežeg proizvoda čiste se sa alata i zaprljanih površina vodom. Stvrdnuti proizvod se mora ukloniti isključivo mehaničkim putem.

| | |
|---------------------|------------------------|
| Naziv proizvoda: | webertherm stone light |
| Datum kreiranja TL: | 16.06.2022. |
| Verzija TL: | 01 |
| Broj strane: | 5 od 5 |

5.2 Ograničenja proizvoda

Lepak za termoizolaciju **webertherm stone light** se ne sme koristiti u sledećim situacijama:

- Kod drvenih i metalnih površina.
- Kod starih i nedovoljno nosivih podloga.
- Pri temperaturama skladištenja, transporta, nanošenja i sušenja nižim od +5°C i višim od +30°C.
- Kao završni sloj u okviru fasadnih sistema.
- Kod podloga koje sadrže nečistoće i vlagu.

5.3 Ekologija

Neupotrebljen proizvod i prazna pakovanja ne bacati van predviđenih lokacija za otpad. Za dodatne informacije videti bezbednosni list proizvoda.

5.4 Način odlaganja

P501 Odlaganje sadržaja i ambalaže u skladu sa lokalnim propisima. Odvojeno odlagati ambalažu i neupotrebljiv materijal. Ne dozvoliti da dospe u kanalizaciju. Ne sme se odlagati zajedno sa kućnim otpadom.

5.5 Zemlja porekla i proizvođač proizvoda

Zemlja porekla: Republika Srbija.

Proizvođač proizvoda: Saint-Gobain građevinski proizvodi d.o.o. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 115d, 5. sprat, 11070 Novi Beograd, Srbija. Kontakt telefon: 011 314 96 81.

Ovde navedene tehničke informacije i preporuke zasnovane su na našim znanjima i iskustvima u slučajevima kada se proizvod pravilno skladišti, upotrebljava, transportuje i kada se njime rukuje u redovnim uslovima. Kupcu, odnosno korisniku proizvoda savetujemo da prethodno testira da li je proizvod pogodan za upotrebu u nameravanu svrhu. S obzirom na činjenicu da nemamo uticaj na okolnosti upotrebe i rukovanja proizvodom, ne odgovaramo za posledice koje nastanu usled nepravilne upotrebe. Kupac, odnosno korisnik proizvoda odgovara u slučaju da proizvod čuva, transportuje, ugrađuje i upotrebljava suprotno uputstvima, nameni i svojstvima i informacijama o bezbednosti proizvoda, kao i nakon naznačenog roka upotrebe proizvoda.

Naš tim iskusnih stručnjaka pruža savete u fazama planiranja i primene naših proizvoda. Poseta gradilištu i demonstracija primene naših proizvoda mogu biti organizovane na zahtev. Kontaktirajte naš tehnički tim i saznajte više o našim proizvodima na veb-sajtu www.saint-gobain.rs