

EnveoPutz Premium Active

MALTER NOVE GENERACIJE
ZA DUGOTRAJAN SJAJ
FASADE ZAHVALJUJUĆI
FOTOKATALITIČKOJ
TEHNOLOGIJI

Polje primene

Nijanse sa HBW indeksom manjim od 30% koristiti isključivo za male površine, poput bordura oko prozora, vrata i drugih otvora. EnveoPutz Premium Active je namenjen za lepljenje i armiranje stiropora (EPS), stirodura (XPS) i kamene vune (MW) i kao deo EnveoTherm fasadnog sistema, za nove i renoviranje starih objekata.

EnveoPutz Premium Active je visoko paropropustan fasadni malter lake obradivosti, spremen za upotrebu. Zahvaljujući modifikovanom vezivu, ima svojstvo silikatnog maltera, ali nije toliko osetljiv na vremenska uslove prilikom obrade i sušenja. Jedinstvena formulacija obezbeđuje veću zaštitu maltera od nastanka budi i razvoja mikroorganizama, što smanjuje troškove održavanja fasade. Dostupan je u velikom izboru nijansi prema Enveo ton karti.

Prednosti proizvoda:

- Inovativna formula
- Povećanja otpornost na zagađenja iz vazduha
- Veoma visoka paropropusnost



Tehničke karakteristike

Boja:	According to Enveo tone card
Water absorption classification:	V1
Liquid water permeability:	W2
Snaga lepljenja na betonske površine nakon 28 dana:	$\geq 0,3 \text{ MPa}$
Water vapour permeability:	$\mu = 37,00$
Thermal conductivity coefficient:	$\lambda = 0,61 \text{ W/mK}$
Reaction to fire classification:	
- by mineral wool thermal insulation (MW)	A2-s1, d0
- by EPS thermal insulation	B-s1, d0

Potrošnja i struktura proizvoda

Struktura	Veličina zrna	Potrošnja
Crvuljasta struktura:	2 mm	2,6 kg / m ²
Kratz struktura:	1,5 mm	2,5 kg / m ²
Kratz struktura:	2 mm	3,0 kg / m ²

Klasifikacija proizvoda

MW: V1-W2-0,3MPa- $\mu=37,00-\lambda=0,61\text{W/mK}$ -A2-s1,d0

EPS: V1-W2-0,3MPa- $\mu=37,00-\lambda=0,61\text{W/mK}$ -B-s1,d0

(EN 15824:2017)

Protivpožarna zaštita: EN13501-1:2019

Kontaminirane površine plesnim i algama potrebno je oprati toplom vodom i dezinfikovati adekvatnim sredstvom.

Priprema i ugradnja proizvoda

- Minimalno 24 h pre nanošenja fasadnog maltera podlogu premazati osnovnim prajmerom EnveoGrund u cilju poboljšanja adhezije, regulisanja vodoupojnosti, poboljšanja vodooodbojnosti i otvorenog vremena rada maltera. Prajmer mora biti toniran u istoj nijansi kao i fasadni malter.
- EnveoPutz Premium Active pre upotrebe dobro razmešati do dna u svakoj kanti pojedinačno, a nakon toga homogenizovati materijal iz različitih šarži i/ili pakovanja u jednoj većoj posudi radi ujednačavanja nijanse (egalizacija). U cilju podešavanja željene konzistencije maltera po potrebi

Priprema podloge

Podloga na koju se proizvod nanosi mora biti čista, čvrsta, suva, bez tragova masnoće i ulja, nosiva i bez delova koji se odvajaju. Malter se može nanositi na podloge na bazi kreča i cementa, prethodno tretirane prajmerom EnveoGrund. Cementno-krečni malteri i betoni moraju biti stari najmanje mesec dana, sa ostatkom vlage $\leq 2\%$. Nedovoljno nosive premaze i otpadajuće delove, vodom rastvorive premaze (prilikom pranja površine) potpuno ukloniti i sanirati odgovarajućim materijalom.

dodati maksimalno 200 ml čiste vode na 25 kg proizvoda. Naknadno dodavanje vode i pigmenata nije dozvoljeno.

3. Fasadni malter se nanosi čeličnom gletericom u debljini najvećeg zrna. Pravilno nanesen malter obrađivati PVC ili metalnom gletericom laganim pritiskom na površinu kružnim ili pravolinijskim pokretima u zavisnosti od strukture i željenog izgleda. Nanos i obradu maltera vršiti u kontinuitetu da bi površina izgledala ujednačeno. Za uspešno izvođenje neophodno je uskladiti broj radnika u odnosu na broj etaža i površinu, kako bi spojevi materijala bili izvedeni mokro na mokro i neprimetni nakon završetka.
4. Fasadni sistem mora da bude obezbeđen okapnicama kako bi se postigla potpuna zaštita od prodora i slivanja vode niz površinu. Proizvod ne koristiti na horizontalnim površinama gde može doći do zadržavanja nečistoća, vode i snega.
5. Prilikom ugradnje i sušenja temperatura podloge i vazduha mora iznositi između 5°C i 30°C. Materijal štititi od uticanja sunca, vetra i kiše najmanje 24h, nakon čega se postiže otpornost na atmosferske uticaje. Preporučena metoda zaštite je postavljanje skelskog platna, ali može biti nedovoljna ukoliko su navedeni uticaji jakog intenziteta. Ukoliko vremenski uslovi nisu u skladu sa navedenim, potrebno je postupak rada obustaviti i sačekati da se steknu optimalni uslovi.

* Svi navedeni parametri se odnose na standardne vremenske uslove: temperatura 20°C, relativna vlažnost vazduha do 65%.

Proizvođač preporučuje da se pre početka radova urade manje, probne, površine radi provere da li su proizvod/podloga pravilno pripremljeni i da li su obezbeđeni odgovarajući uslovi upotrebe i ugradnje. Ukoliko nisu, molimo vas da prekinete radove i обратите se predstavniku kompanije Saint-Gobain građevinski proizvodi d.o.o. Beograd.

Kompanija ne snosi odgovornost za nepravilno izvođenje radova sa navedenim materijalom kao i za korišćenje materijala u svrhe koje nisu navedene u opisu proizvoda. Reklamacije nakon završenog izvođenja radova se ne prihvataju.

Alat za rad

Za mešanje: električni mikser.

Za nanošenje i zaglađivanje: čelična i plastična gleterica, špahtla.

Potrošnja proizvoda

Oko 2,5-3,0 kg/m² u zavisnosti od granulacije zrna i vrste fasade.

Čuvanje, skladištenje i transport

Proizvod EnveoPutz Premium Active mora da bude skladišten u originalnoj, neoštećenoj ambalaži, na čvrstim i ispravnim paletama, u suvom prostoru, bez direktnе izloženosti snagu, kiši, gradu i suncu, zaštićen od mraza, u zatvorenom ili natkrivenom prostoru.

Proizvod nije opasan za transport u smislu svih nacionalnih i međunarodnih saobraćajnih propisa. Prilikom transporta, proizvod zaštititi od atmosferskih uticaja. Proizvod transportovati i skladištiti na temperaturi od +5°C do +30°C.

Bezbednost proizvoda

Proizvod nije klasifikovan kao opasan.

Sadrži oktinilinon (ISO). Može da izazove alergijsku reakciju. Pažnja! Opasne respirabilne kapljice mogu nastati pri raspršivanju. Ne udisati sprej ili maglu.

Tehničke karakteristike proizvoda

Boja proizvoda: EnveoPutz Premium Active je fasadni malter bele boje koji može da se tonira prema Enveo ton karti.

Pakovanje: plastična kanta 25 kg, 600 kg na paleti.

Rok trajanja: 12 meseci od datuma proizvodnje otisnutog na kanti.

Detaljnije informacije o proizvodu, dodatnu dokumentaciju i bezbednosni list, možete pronaći na zvaničnoj internet stranici www.saint-gobain.rs.

Čišćenje

Ostaci svežeg proizvoda čiste se sa alata i zaprljanih površina vodom. Stvrdnuti proizvod se mora ukloniti isključivo mehaničkim putem.

Ekologija

Neupotrebljen proizvod i prazna pakovanja ne bacati van predviđenih lokacija za otpad.

Za dodatne informacije videti bezbednosni list proizvoda.

Ograničenja proizvoda

Fasadni malter EnveoPutz Premium Active se ne sme koristiti u sledećim situacijama:

- Kod drvenih i metalnih površina.
- Za nanošenje u više slojeva i preko postojećeg završnog maltera.
- Pri temperaturama skladištenja, transporta, nanošenja i sušenja nižim od +5°C i višim od +30°C.
- Kod podloga koje sadrže nečistoće i vlagu.
- Na horizontalnim gazećim i krovnim površinama.

Način odlaganja

Odlaganje sadržaja i ambalaže u skladu sa lokalnim propisima. Odvojeno odlagati ambalažu i neupotrebljiv materijal. Ne dozvoliti da dospe u kanalizaciju. Ne sme se odlagati zajedno sa kućnim otpadom.

Zemlja porekla i proizvođač proizvoda

Zemlja porekla: Republika Srbija.

Proizvođač proizvoda: Saint-Gobain građevinski proizvodi d.o.o. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 115d, 5. sprat, 11070 Novi Beograd, Srbija. Kontakt telefon: 011 314 96 81.



**SAINT-GOBAIN GRAĐEVINSKI
PROIZVODI D.O.O. BEOGRAD**
Bulevar Mihajla Pupina 115d, V sprat
11070 • Novi Beograd • Srbija
Tel.: + 381 11 314 96 84
info.rs@saint-gobain.com
www.saint-gobain.rs

Ovde navedene tehničke informacije i preporuke zasnovane su na našim znanjima i iskustvima u slučajevima kada se proizvod pravilno skladišti, upotrebljava, transportuje i kada se njime rukuje u redovnim uslovima. Kupcu, odnosno korisniku proizvoda savetujemo da prethodno testira da li je proizvod pogodan za upotrebu u nameravanu svrhu. S obzirom na činjenicu da nemamo uticaj na okolnosti upotrebe i rukovanja proizvodom, ne odgovaramo za posledice koje nastanu usled nepravilne upotrebe. Kupac, odnosno korisnik proizvoda odgovara u slučaju da proizvod čuva, transportuje, ugrađuje i upotrebljava suprotno uputstvima, nameni i svojstvima i informacijama o bezbednosti proizvoda, kao i nakon naznačenog roka upotrebe proizvoda. Naš tim iskusnih stručnjaka pruža savete u fazama planiranja i primene naših proizvoda. Poseta gradilištu i demonstracija primene naših proizvoda mogu biti organizovane na zahtev. Kontaktirajte naš tehnički tim i saznajte više o našim proizvodima na web-sajtu www.saint-gobain.rs. Ovaj tehnički list važi od 01.03.2025. i zamjenjuje sve prethodne verzije za ovaj proizvod.



EFIKASNOST KOJA PROTIVNIKU NE OSTAVLJA ŠANSU

EnveoPutz Premium Active

je specijalno formulisan fasadni malter sa poboljšanom otpornošću na buđ. Izdvaja se veoma lakim održavanjem i minimalnim uticajem na životnu sredinu.

www.testisthebest.com

Enveo Therm

