

# Gyptone Sixto 60

AKUSTIČNE POČE  
SA KVADRATNOM  
PERFORACIJOM

## Tehnički podaci

Gyptone akustični plafoni imaju izdržljive površine koje nisu zahtevne za održavanje, sa dugim vekom trajanja i minimalnim troškovima održavanja. Gyptone akustični plafoni su napravljeni od prirodnih materijala i ne sadrže štetne materije. Veliki deo Gyptone proizvoda je napravljen od recikliranog gipsa i ima veoma visoka svojstva održivosti. Korišćeni Gyptone proizvodi mogu se u potpunosti reciklirati u proizvodnji novih proizvoda od gipsa.

Asortiman Gyptone akustičnih plafona je dizajniran da poboljša akustičko okruženje prostorija obezbeđujući optimizovano vreme reverberacije i poboljšanu razumljivost govora u dатој prostoriji, као што су школе, вртићи, кancelariје, малопродаја и здравствени сектор. Сви Gyptone производи су са Activ'Air технологијом која ће побољшати квалитет ваздуха у затвореном простору смањењем нивоа формалдехида. Asortiman Gyptone плаћа укључује 8 различитих дизајна перфорације: Line 4, Sixto 60, Point 11-12, Quattro 20-22-50-70 и Base 31 без перфорације и акустичких performansi, све са ivicama A, B, D2 или E15.



## Karakteristike

**Activ'Air:** Gyptone Activ'Air tehnologija je dizajnirana da razloži emisije formaldehida iz građevinskih materijala, boja, nameštaja, tepiha itd., u jedinjenja koja nisu štetna. Gyptone Activ'Air plafoni mogu smanjiti koncentraciju formaldehida do 70% \*.

**Održivost:** Gyptone akustični plafoni se prave od gipsa i kartona. Karton se proizvodi od recikliranog kartona i papira. Korišćeni gips se sastoji od prirodnog gipsa u kombinaciji sa recikliranim gipsom prikupljenim na gradilištima i reciklažnim centarima.

**Dimenzionalna stabilnost:** Gyptone ploče se instaliraju i koriste u prostorima sa relativnom vlažnošću koja ne prelazi 70% tokom dužeg perioda ili temperaturom ne većom od 45° C.

**Instalacija:** Gyptone Quattro 50 je pogodan za sve standardne izložene i skrivene mrežne sisteme. Pogledajte uputstvo za postavljanje Gyptone pločica za više detalja.

**Visina vešanja:** Najmanja moguća standardna visina vešanja je sledeća:  
Ivica A + E15 (vidljiva potkonstrukcija) = 120 mm.  
Ivica B (skrivena potkonstrukcija) = 45 mm.  
Ivica D2 (skrivena potkonstrukcija) = 195 mm.  
Za manje visine vešanja obratite se lokalnoj SG kompaniji.

**Površina:** Gyptone Sixto 60 se isporučuje bojen sa ivicama A, E15 i D2. Korišćena boja je bela NCS 0500. Gyptone Sixto 60 sa ivicom B isporučuje se nebojen. Završno farbanje ploča sa ivicom B se vrši na gradilištu.


**Održavanje:** Prefarbavanie se mora obaviti valjkom sa kratkom dlakom. Ploče se ne smeju farbati sprejom, jer to smanjuje apsorpciju zvuka.

**Čišćenje:** Ploče se mogu čistiti vlažnom krpom. Može se koristiti većina standardnih sredstava za čišćenje.

\* Efikasnost Activ'Air tehnologije je testirana od strane akreditovane Eurofins laboratorije. Testovi pokazuju da Gyptone plafon sa Activ'Air-om smanjuje do 70% formaldehida u kontrolisanom okruženju za testiranje.



**Ivica A:** Vidljiva T-15 potkonstrukcija, Vidljiva T-24 potkonstrukcija. Demontažna/Obojena.



**Ivica B:** Drvene letve/profilii, primarni/sekundarni sistem, GK(CD)-sistem. Nije demontožna. Neobojeno.



**Ivica D2:** Skrivena T-24 mreža. Demontažna/Obojena.



**Ivica E15:** Vidljiva, uvučena T-15 potkonstrukcija. Demontažna/Obojena.


TEHNIČKA KARAKTERISTIKA	VREDNOST			
Ivica - tip	A	B	D2	E15
Modularna veličina, mm	600 x 600	600 x 600	600 x 600	600 x 600
Stvarna veličina, mm	594 x 594	600 x 600	600 x 600	592 x 592
Debljina, mm	10	12.5	12.5	10
Težina	7 kg/m <sup>2</sup>	8 kg/m <sup>2</sup>	8 kg/m <sup>2</sup>	7 kg/m <sup>2</sup>
Boja	Bela (NCS 0500)			
Sjaj - vrednost	5-9 (Referentni standard: ISO 2813)			
Refleksija svetlosti	70%			
Otpornost na vatru	A2-s1, d0 (Referentni standard: EN 14190)			


**Dimenzije za ivicu tipa A.**
**Perforirana površiana:** 17%

**Veličina perforacije:** Dia. 11 mm

**Razmak perforacije, CC:** 20 mm

**Akustika**

 Praktični koeficijent apsorpcije  $\alpha_p$ 


VISINA VEŠAN- JA	MINE- RALNA VUNA	FREKVENCIJA						$a_w$ VRED- NOST	NRC VRED- NOST	KLASA APSORP- CIJE
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz			
58 mm	45 mm	0.35	0.65	0.85	0.85	0.75	0.75	0.85	0.75	B
200 mm	-	0.40	0.65	0.80	0.70	0.70	0.65	0.75	0.70	C
300 mm	70 mm	0.50	0.70	0.75	0.80	0.80	0.75	0.80	0.75	B

## Akustične karakteristike

Akustička merenja ispunjavaju zahteve ISO 354. Visina vešanja određuje rastojanje između donje strane spuštenog plafona i postojeće konstrukcije poda/plafona. Na apsorpciju zvuka utiče visina vešanja i postavljena mineralna vuna.



**SAINT-GOBAIN GRAĐEVINSKI  
PROIZVODI D.O.O. BEOGRAD**

Bulevar Mihajla Pupina 115d, V sprat  
11070 • Novi Beograd • Srbija  
Tel.: + 381 11 314 96 84  
info.rs@saint-gobain.com  
[www.saint-gobain.rs](http://www.saint-gobain.rs)

Ovde navedene tehničke informacije i preporuke zasnovane su na našim znanjima i iskustvima u slučajevima kada se proizvod pravilno skladišti, upotrebljava, transportuje i kada se njime rukuje u redovnim uslovima. Kupcu, odnosno korisniku proizvoda savetujemo da prethodno testira da li je proizvod pogodan za upotrebu u nameravanu svrhu. S obzirom na činjenicu da nemamo uticaj na okolnosti upotrebe i rukovanja proizvodom, ne odgovaramo za posledice koje nastanu usled nepravilne upotrebe. Kupac, odnosno korisnik proizvoda odgovara u slučaju da proizvod čuva, transportuje, ugrađuje i upotrebljava suprotno uputstvima, nameni i svojstvima i informacijama o bezbednosti proizvoda, kao i nakon naznačenog roka upotrebe proizvoda. Naš tim iskusnih stručnjaka pruža savete u fazama planiranja i primene naših proizvoda. Poseta gradilištu i demonstracija primene naših proizvoda mogu biti organizovane na zahtev. Kontaktirajte naš tehnički tim i saznajte više o našim proizvodima na veb-sajtu [www.saint-gobain.rs](http://www.saint-gobain.rs)