

**POLIURETANSKI POD U VIDU PREMAZA -
GLATKA ZAVRŠNA OBRADA WEBER SYS
PUR SISTEM**

Polje primene

Sistem se ugrađuje kao podna obloga kod srednjih do jakih mehaničkih opterećenja, za zatvorene površine. Kompatibilan sa zahtevima prehrambene industrije.

Materijali u sistemu

- weberseal PU 25
- weber.podklad PUR
- webersys PUR B

Radni koraci

- Mehanička priprema betonske podlove u vidu brušenja, peskarenja, čišćenja i odprašivanja.
- Zaptivanje diletacija, spojeva zida i poda i pukotina u podlozi poliuretskim elastičnim gitom Weberseal PU 25
- Ugradnja poliuretskog prajmera weber.podklad PUR
- Nakon očvršćavanja prajmera ne pre 6h, optimalno 12h, a maksimalno posle 24h, ugraditi prvi sloj poliuretskog premaza webersys PUR B
- Po očvršćavanju prvog sloja istim postupkom naneti drugi premaz poliuretanske smole webersys PUR B

Pur pod u vidu premaza - glatka obloga

4. webersys PUR B drugi premaz
3. webersys PUR B prvi premaz
2. weber.podklad PUR
1. Betonska podloga



Ovde navedene tehničke informacije i preporuke zasnovane su na našim znanjima i iskustvima u slučajevima kada se proizvod pravilno skladišti, upotrebljava, transportuje i kada se njime rukuje u redovnim uslovima. Kupcu, odnosno korisniku proizvoda savetujemo da prethodno testira da li je proizvod pogodan za upotrebu u nameravanu svrhu. S obzirom na činjenicu da nemamo uticaj na okolnosti upotrebe i rukovanja proizvodom, ne odgovaramo za posledice koje nastanu usled nepravilne upotrebe. Kupac, odnosno korisnik proizvoda odgovara u slučaju da proizvod čuva, transportuje, ugrađuje i upotrebljava suprotno uputstvima, nameni i svojstvima i informacijama o bezbednosti proizvoda, kao i nakon naznačenog roka upotrebe proizvoda. Naš tim iskusnih stručnjaka pruža savete u fazama planiranja i primene naših proizvoda. Poseta gradilištu i demonstracija primene naših proizvoda mogu biti organizovane na zahteve. Kontaktirajte naš tehnički tim i saznajte više o našim proizvodima na veb-sajtu www.saint-gobain.rs