

**POLIURETANSKI POD U VIDU PREMAZA -
PROTIVKLIZNA ZAVRŠNA OBLOGA
PUR SEAL SISTEM**

Polje primene

Sistem se ugrađuje kao podna obloga kod lakših mehaničkih opterećenja, za otvorene i zatvorene površine, gde je potrebno dobiti protivkliznu završnu obradu.

Materijali u sistemu

- weberseal PU 25
- weberprim EP 2K
- weberdry PUR seal
- weberrad catalyser
- weberdry quartz 0,1-0,7mm
- weberdry PUR coat/PUR coat traffic

Radni koraci

- Mehanička priprema betonske podloge u vidu brušenja, peskarenja, čišćenja i odprašivanja.
- Zaptivanje diletacija, spojeva zida i poda i pukotina u podlozi poliuretanskim elastičnim gitom Weberseal PU 25
- Ugradnja univerzalnog prajmera Weberprim EP 2K

- Nakon očvršćavana prajmera ne pre 6h, optimalno 12h, a maksimalno posle 24h, ugraditi prvi sloj poliuretanske smole Weberdry PUR seal valjkom sa kratkom do srednjom dužinom niti. Potrošnja materijala cca 0,4-0,5 kg/m² u zavisnosti od podloge.
- Po očvršćavanju prvog sloja istim postupkom naneti drugi premaz poliuretanske smole Weberdry PUR seal.
- Posipanje kvarcnog peska Weberdry Quartz u potrošnji od 4,5 kg/m² u sveže naneti drugi sloj Weberdry PUR seal.
- Nakon očvršćavanja drugog sloja i uklanjanja viška ne vezanog kvarcnog peska ugraditi završni zaptivni sloj Weberdry PUR coat ukoliko je pod namenjen pešačkom saobraćaju i saobraćaju manjeg mehaničkog opterećenja, ili Weberdry PUR coat traffic, ukoliko je u pitanju kolski saobraćaj i saobraćaj visokog mehaničkog opterećenja u potrošnji od 0,6-0,8kg/m².

Napomena:

U poliuretansku smolu Weberdry PUR seal dodati 2% Weberdry catalisera, kako bi se predupredila pojava vazdušnih mehurova i „gužvanja“ materijala..

Pur pod u vidu premaza - protivklizna obloga

6. weberdry PUR coat/PUR coat traffic
5. Weberdry quartz
4. Weberdry PUR seal drugi premaz
3. weberdry PUR seal prvi premaz
2. weberprim EP2K
1. Betonska podloga



**SAINT-GOBAIN GRAĐEVINSKI
PROIZVODI D.O.O. BEOGRAD**
Bulevar Mihajla Pupina 115d, V sprat
11070 • Novi Beograd • Srbija
Tel.: + 381 11 314 96 84
info.rs@saint-gobain.com
www.saint-gobain.rs

Ovde navedene tehničke informacije i preporuke zasnovane su na našim znanjima i iskustvima u slučajevima kada se proizvod pravilno skladišti, upotrebljava, transportuje i kada se njime rukuje u redovnim uslovima. Kupcu, odnosno korisniku proizvoda savetujemo da prethodno testira da li je proizvod pogodan za upotrebu u nameravanu svrhu. S obzirom na činjenicu da nemamo uticaj na okolnosti upotrebe i rukovanja proizvodom, ne odgovaramo za posledice koje nastanu usled nepravilne upotrebe. Kupac, odnosno korisnik proizvoda odgovara u slučaju da proizvod čuva, transportuje, ugrađuje i upotrebljava suprotno uputstvima, nameni i svojstvima i informacijama o bezbednosti proizvoda, kao i nakon naznačenog roka upotrebe proizvoda. Naš tim iskusnih stručnjaka pruža savete u fazama planiranja i primene naših proizvoda. Poseta gradilištu i demonstracija primene naših proizvoda mogu biti organizovane na zahtev. Kontaktirajte naš tehnički tim i saznajte više o našim proizvodima na web-sajtu www.saint-gobain.rs