

webertherm armirna mrežica 145 g

WEBERTHERM ARMIRNA
MREŽICA 145 G JE
ALKALNO OTPORNA
FASADNA MREŽICA OD
STAKLENIH VLAKANA

Polje primene

Namenjena je za armirajuće slojeve u weber fasadnom sistemu u cilju ojačanja materijala u koji se utiskuje. Sprečava nastanak pukotina i čini fasadni sistem otpornijim na mehanička i termička naprezanja. Pogodna je u sistemima sa EPS-om, grafitnim EPS-om, XPS-om i kamenom vunom. Proizvod se može koristiti unutra i spolja.

webertherm armirna mrežica 145 g je alkalno otporna fasadna mrežica od staklenih vlakana, obavezni deo Weber fasadnih sistema.

Prednosti proizvoda:

- Velika zatezna moć (preko 2000 N/50 mm)
- Odlična dimenziona stabilnost
- Visoka mehanička snaga



Priprema podloge

Pratiti uputstva iz Tehničkog lista za pripremu proizvoda za termoizolaciju (webertherm) koji se koristi za armirni sloj.

Upotreba i ugradnja proizvoda

- Neposredno pre ugradnje webertherm armirne mrežice 145g neophodno je naneti lepak na termoizolacione ploče u širini rolne mrežice od 1,1m. Nanos materijala vršiti nazubljenom gletericom veličine zuba najmanje 8mm, da bi se postigla ujdenačena debljina nanosa, što omogućava pravilno pozicioniranje mrežice u webertherm fasadnom sistemu.
- Postavljanje mrežice vršiti u sveže nanesen lepak blagim pritiskom alata, tako da mrežica ostane vidljiva, a ne potpuno prekrivena lepkom. Ne utapati mrežicu do izolacione ploče ili druge vrste podloge koja se armira, već ostaviti sloj lepka između. Minimalna debljina armirnog sloja (lepka) definisana je tehničkim listom proizvoda. Mrežicu postaviti tako da prekrije celu površinu, a preklopi moraju iznositi najmanje 10cm.
- Pri armiranju termoizolacionih ploča, pozicioniranje mrežice vršiti tako da 2/3 od ukupne debljine armirajućeg sloja bude između mrežice i termoizolacione ploče, a 1/3 preko. Nakon utapanja mrežice, potrebno je sačekati najmanje 12h pre nanosa drugog sloja lepka. Primenom ove metode ugradnje ostvariće se potpuna funkcija webertherm armirne mrežice 145g i zaštita fasadne površine od pojave pukotina.
- Sve uglove, ivice i otvore na fasadni (vrata, prozori i sl.) obraditi sa odgovarajućim PVC profilima (lajsnama). Mogućnost pojave pukotina na uglovima otvora na fasadi je znatno veća nego na fasadnim površinama gde nema otvora. Zato je obavezno uraditi ugaona ojačanja postavljanjem mrežice minimalnih dimenzija 30x50cm u sloj lepka, pod uglom od 45° u odnosu na linije (ivice) otvora. Navedene operacije potrebno je izvesti najmanje 12h pre armiranja celokupne fasadne površine.

Proizvođač preporučuje da se pre početka radova urade manje, probne, površine radi provere da li su proizvod/podloga pravilno pripremljeni i da li su obezbeđeni odgovarajući uslovi upotrebe i ugradnje. Ukoliko nisu, molimo vas da prekinete radove i obratite se predstavniku kompanije Saint-Gobain građevinski proizvodi d.o.o. Kompanija ne snosi odgovornost za nepravilno izvođenje radova sa navedenim materijalom kao i za korišćenje materijala u svrhe koje nisu navedene u opisu proizvoda. Reklamacije nakon završenog izvođenja radova se ne prihvataju.

Alat za rad

Za utiskivanje armirne mrežice: nazubljena čelična gleterica, špahtla.

Potrošnja proizvoda

Potrošnja: 1,1 m²/m²

Čuvanje, skladištenje i transport

Proizvod webertherm armirna mrežica 145 g mora da bude skladišten u originalnoj, neoštećenoj ambalaži (postavljanje rolni vertikalno u obeleženoj kartonskoj kutiji), na čvrstim i ispravnim paletama, u suvom prostoru, bez direktnе izloženosti snegu, kiši, gradu i suncu, zaštićen od mraza, u zatvorenom prostoru. Rok trajanja je neograničen, pod uslovom da se čuva kako je navedeno.

Detaljnije informacije o proizvodu, dodatnu dokumentaciju i bezbednosni list, možete pronaći na zvaničnoj internet stranici www.rs.weber. Proizvod nije opasan za transport u smislu svih nacionalnih i međunarodnih saobraćajnih propisa. Prilikom transporta, proizvod zaštiti od atmosferskih uticaja.

Bezbednost proizvoda

Proizvod nije klasifikovan kao opasan.

Tehničke karakteristike proizvoda

Boja proizvoda: webertherm armirna mrežica 145 g je armirna mrežica žute boje.

Pakovanje: rolna 50 m/110 cm, težina 145 g/m², 33 rolne u kutiji.

Rok trajanja: neograničen, ukoliko je skladišten u kartonskoj kutiji na paleti u suvom prostoru bez direktnog uticaja vremenskih uslova i vlage.

Čišćenje

Višak armirne mrežice webertherm armirna mrežica 145 g odseći i ukloniti sa fasadne površine.

Ograničenja proizvoda

Armirna mrežica webertherm armirna mrežica 145 g se ne sme koristiti u sledećim situacijama:

- Kod drvenih, metalnih i zardalih površina
- Kod starih i nedovoljno nosivih podloga
- Pri temperaturama nižim od +5 °C i višim od +30 °C
- Kao završni sloj u okviru fasadnih sistema
- Kod utiskivanja u jedan sloj lepka za termoizolacione ploče
- Kod podloga koje sadrže nečistoće i vlagu

Ekologija

Neupotrebljen proizvod i prazna pakovanja ne bacati van predviđenih lokacija za otpad.

Način odlaganja

Odlaganje sadržaja i ambalaže u skladu sa lokalnim propisima. Ne sme se odlagati zajedno sa kućnim otpadom.

Zemlja porekla i proizvođač proizvoda

Zemlja porekla: Češka Republika.

Uvoznik i distributer: Saint-Gobain građevinski proizvodi d.o.o. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 115d, 5. sprat, 11070 Novi Beograd, Srbija.



Ovde navedene tehničke informacije i preporuke zasnovane su na našim znanjima i iskustvima u slučajevima kada se proizvod pravilno skladišti, upotrebljava, transportuje i kada se njime rukuje u redovnim uslovima. Kupcu, odnosno korisniku proizvoda savetujemo da prethodno testira da li je proizvod pogodan za upotrebu u nameravanu svrhu. S obzirom na činjenicu da nemamo uticaj na okolnosti upotrebe i rukovanja proizvodom, ne odgovaramo za posledice koje nastanu usled nepravilne upotrebe. Kupac, odnosno korisnik proizvoda odgovara u slučaju da proizvod čuva, transportuje, ugrađuje i upotrebljava suprotno uputstvima, nameni i svojstvima i informacijama o bezbednosti proizvoda, kao i nakon naznačenog roka upotrebe proizvoda. Naš tim iskusnih stručnjaka pruža savete u fazama planiranja i primene naših proizvoda. Poseta gradilištu i demonstracija primene naših proizvoda mogu biti organizovane na zahtev. Kontaktirajte naš tehnički tim i saznajte više o našim proizvodima na web-sajtu www.saint-gobain.rs.