



INSTITUT IMS AD
BEOGRAD



Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd

Centralna laboratorija za ispitivanje materijala


Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: (011) 2650 322 fax: (011) 3692 772, 3692 782
e-mail: office@institutims.rs, www.institutims.rs

«SAINT GOBAIN» d.o.o.
OGRANAK APATIN
Broj: 01-168/10
Dana, 22. 10. 2010.

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Br. VHM – 507/10

Predmet ispitivanja:	Akrilni osnovni premaz
Naručilac:	«WEBER SAINT GOBAIN» d.o.o., Somborski put bb, Apatin
Zahtev/Ponuda/Ugovor:	Zahtev broj 41-288/151 od 03.03.2010.
Sadržaj:	Ukupno 4 strane

Izveštaj odobrio:	Laboratorija za veziva, hemiju i maltere
	Rukovodilac
	
	Ljiljana Miličić, dipl.hem.

Beograd, oktobar 2010. godine



INSTITUT IMS AD
BEOGRAD

Podaci o uzorku:

Proizvođač: «WEBER SAINT GOBAIN»d.o.o., Somborski put bb, Apatin

Vrsta proizvoda: Akrilni osnovni premaz

Oznaka proizvoda: -

Datum i mesto uzimanja uzorka: -

Datum prijema uzorka na ispitivanje: 26.08.2010.

Uzorkovanje izvršio: Predstavnik Naručioca

Metode ispitivanja: SRPS U.M8.002; SRPS B.C8.042; SRPS B.B8.050;
SRPS EN 1015 -3, -4, -6, -7, -9, -10, -11, -12.

Merna i regulaciona oprema:

- Automatska vaga tip RJ 1220 METTLER, Švajcarska, mernog opsega 0,5 - 2/12 kg, rezolucije 0,1/1 g
- Potresni sto TECHNOTEST, Italija
- Mešalica sa dozatorom TONINDUSTRIE, Nemačka
- Digitalni pull-off tester, Controls, Italija, mernog opsega 0-16 kN, rezolucije 1N

Datum izdavanja izveštaja: oktobar. 2010.

Izloženi rezultati se odnose isključivo na ispitani uzorak. Ne preuzima se nikakva odgovornost u pogledu verodostojnosti uzorkovanja, osim u slučaju kada je ono obavljeno pod direktnom kontrolom predstavnika laboratorije. Izveštaj se ne sme umnožavati, izuzev u celini, uz odobrenje Laboratorije za ispitivanje materijala.



INSTITUT IMS AD
BEOGRAD

REZULTATI ISPITIVANJA

1.	Prionljivost osnovnog akrilnog premaza za podlogu od betona, MPa	
	a) Suvi postupak	1.88 „B“
	b) Mokri postupak	2.07 „B“
	c) Na povišenoj temperaturi ($t=+70^{\circ}\text{C}$)	1.51 „B“
	d) Posle dejstva mraza	2.24 „A“

Rukovodilac ispitivanja

Ljiljana Miličić, dipl. hem.

AKREDITOVANA LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE SRPS ISO/IEC 17025 na osnovu Rešenja ATS-a br. 01-058.



INSTITUT IMS AD
BEOGRAD

Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd

Centralna laboratorija za ispitivanje materijala

Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: (011) 2650 322 fax: (011) 3692 772, 3692 782
e-mail: office@institutims.rs, www.institutims.rs

NALAZ

Na osnovu dobijenih rezultata ispitivanja može se zaključiti da ispitani uzorak akrilnog osnovnog premaza, proizvodnja «WEBER SAINT GOBAIN»d.o.o., Somborski put bb, Apatin, ima izuzetno dobru prionljivost za podlogu, otporan je na dejstvo mraza i povišenih temperatura, lako se priprema i nanosi pa je pogodan kao osnovni akrilni premaz pre nanošenja završnog fasadnog sloja.

NAPOMENA: Kod primene neophodno je pridržavati se preporuka koje su propisane i date u uputstvu proizvođača.

Beograd, oktobar, 2010.

Rukovodilac ispitivanja

Ljiljana Miličić, dipl.hem.

AKREDITOVANA LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE SRPS ISO/IEC 17025 na osnovu Rešenja ATS-a br. 01-058.