

Rigips® Ridurit Glasroc F

GLASROC F (RIDURIT)
GIPSANA PLOČA
OJAČANA STAKLENIM
VLAKNIMA

Koristi se u pasivnoj protivpožarnoj zaštiti.
Nezapaljiva i izuzetno čvrsta građevinska
ploča koja se može montirati i bez
potkonstrukcije.

Prema standardu
SRPS EN 15283-1: 2008 + A1: 2009

Izgled: svetlo siva.

Polje primene

Glasroc F (Ridurit) je ploča
namenjena za zaštitu čelične
konstrukcije (stubovi i grede) kao
i trapezastih limova od požara,
izradu protivpožarnih instalacionih
(kablovskih kanala).

Montaža: Prema uputstvu
proizvođača.



NAZIV PROIZVODA	GLASROC F 15	GLASROC F 20	GLASROC F 25	GLASROC F 30 (AT)
Oznaka: Prema EN 15283-1	GM-F,H1	GM-F,H1	GM-F,H1	GM-F,H1
Tip ivice	pod pravim uglom (SK)	pod pravim uglom (SK)	pod pravim uglom (SK)	pod pravim uglom (SK)
Debljina ploče [mm]	15	20	25	30
Širina [mm]	1200	1200	1200	1200
Dužina [mm]	2000/2400	2000/2400	2000/2400	2000/2400
Težina po kvadratnom metru (približno) [kg/m ²]	12,75	17,00	21,25	25,50
Gustina [kg/m ³]	850 (+50/-40) [kg/m ³]	850 (+50/-40) [kg/m ³]	850 (+50/-40) [kg/m ³]	850 (+50/-40) [kg/m ³]
Tolerancija debljine [mm]	+0,7/-0,5	+0,7/-0,5	+0,7/-0,5	+0,7/-0,5
Dozvoljeno ostupanje dužine i širine [mm]	+0/-3	+0/-3	+0/-3	+0/-3
Dozvoljeno odstupanje po dijagonalama [mm/m]	2,5	2,5	2,5	2,5
Dozvoljeno opterećenje vlagom pri relativnoj vlažnosti vazduha	80 %	80 %	80 %	80 %
Toplotna otpornost R [m ² K/W]	0,05	0,06	0,08	na upit
Koeficijent toplotne provodljivosti [W/mK]	0,3	0,3	0,3	0,3
Koeficijent difuzije vodene pare μ	10	10	10	5

NAZIV PROIZVODA	GLASROC F 15	GLASROC F 20	GLASROC F 25	GLASROC F 30 (AT)
Čvrstoća pri savijanju (uzdužno) [N]	645	860	1075	1075
Čvrstoća pri savijanju (poprečno) [N]	252	336	420	2420
Klasifikacija protivpožarne zaštite u skladu sa EN 13501-1	A1	A1	A1	A1
Pakovanje: [kom/paleta]	36	24	10 (20 AT)	20 (AT)



**SAINT-GOBAIN GRAĐEVINSKI
PROIZVODI D.O.O. BEOGRAD**
Bulevar Mihajla Pupina 115d, V sprat
11070 • Novi Beograd • Srbija
Tel.: + 381 11 314 96 84
info.rs@saint-gobain.com
www.saint-gobain.rs

Ovde navedene tehničke informacije i preporuke zasnovane su na našim znanjima i iskustvima u slučajevima kada se proizvod pravilno skladišti, upotrebljava, transportuje i kada se njime rukuje u redovnim uslovima. Kupcu, odnosno korisniku proizvoda savetujemo da prethodno testira da li je proizvod pogodan za upotrebu u nameravanu svrhu. S obzirom na činjenicu da nemamo uticaj na okolnosti upotrebe i rukovanja proizvodom, ne odgovaramo za posledice koje nastanu usled nepravilne upotrebe. Kupac, odnosno korisnik proizvoda odgovara u slučaju da proizvod čuva, transportuje, ugrađuje i upotrebljava suprotno uputstvima, nameni i svojstvima i informacijama o bezbednosti proizvoda, kao i nakon naznačenog roka upotrebe proizvoda. Naš tim iskusnih stručnjaka pruža savete u fazama planiranja i primene naših proizvoda. Poseta gradilištu i demonstracija primene naših proizvoda mogu biti organizovane na zahtev. Kontaktirajte naš tehnički tim i saznajte više o našim proizvodima na veb-sajtu www.saint-gobain.rs