

weberad cataliser

ADITIV ZA WEBERDRY
PUR SEAL
HIDROIZOLACIJU

weberad cataliser je aditiv za weberdry PUR seal hidroizolaciju. weberad cataliser ubrzava proces vezivanja weberdry PUR seal poliuretanske, tečne, hidroizolacione membrane i omogućava joj homogeno i brže vezivanje, čak i pri niskim temperaturama, pa je moguće postaviti sledeći sloj već nakon 3 do 5 sati. weberad cataliser omogućava proizvodu weberdry PUR seal da se nanosi u bilo kojoj željenoj debljini, bez stvaranja mehurića, uglavnom se upotrebljava kada je potrebno koristiti weberdry PUR seal na niskim temperaturama ili kada je potrebno koristiti weberdry PUR seal u kombinaciji sa armirnim platnom weberdry PUR fabric metodom mokro na mokro (veća debljina sloja).

Polje primene

weberad cataliser ubrzava proces vezivanja weberdry PUR seal-a i upotrebljava se kod:

- Hidroizolovanja krovova.
- Hidroizolovanja balkona i terasa.
- Hidroizolovanja ispod keramičkih pločica (kupaćica, kuhinje, balkoni, pomoćne prostorije i td.).
- Hidroizolovanja saobraćajnica za pešake i vozila.
- Hidroizolovanja zelenih krovova, žardinjera.
- Zaštite termoizolacije od poliuretanske pene.
- Hidroizolovanja i zaštite betona.



Prednosti

- Omogućava korišćenje weberdry PUR seal-a na niskim temperaturama
- Omogućava korišćenje weberdry PUR seal-a u debljem sloju
- Ubrzava proces vezivanja weberdry PUR seal-a

Upotreba i ugradnja proizvoda

1. Razmešati weberdry PUR seal električnim mikserom.
2. Dodajte tačnu količinu weberad cataliser-a.
3. Sjediniti masu mešanjem električnim mikserom na niskoj brzini oko 3 do 5 min. Mešanje izvršiti temeljno naročito u predelu zidova i dna kante dok masa ne postane potpuno homogena.
4. Razliti materijal na pripremljenu / premazanu površinu i prostrti ga valjkom, četkom, gletericom ili ravnjačom, dok površina ne bude pokrivena potrebnom debljinom.
5. Pratite sva uputstva i tehnike za primenu weberdry PUR seal-a.

Proizvođač preporučuje da se pre početka radova urade manje, probne, površine radi provere da li su proizvod/podloga pravilno pripremljeni i da li su obezbeđeni odgovarajući uslovi upotrebe i ugradnje. Ukoliko nisu, molimo vas da prekinete radove i obratite se predstavniku kompanije Saint-Gobain građevinski proizvodi d.o.o. Beograd. Kompanija ne snosi odgovornost za nepravilno izvođenje radova sa navedenim materijalom kao i za korišćenje materijala u svrhe koje nisu navedene u opisu proizvoda. Reklamacije nakon završenog izvođenja radova se ne prihvataju.

Alat za rad

Za mešanje: električni mikser.

Za nanošenje: četka, valjak, gleterica i ravnjača.

Potrošnja proizvoda

Razmera mešanja tačne hidroizolacione membrane weberdry PUR seal i katalizatora weberad cataliser je:

weberdry PUR seal : weberad cataliser = 100 : 2 ili 100 : 3 po težini (na primer: 25 kg : 0,5 kg ili 25 kg : 0,75 kg)

Doziranje weberad cataliser-a je 2 do 3 % težinski od weberdry PUR seal-a.

Čuvanje, skladištenje i transport

Proizvod mora biti skladišten u originalnoj, neoštećenoj ambalaži, u suvom i zatvorenom prostoru, zaštićen od atmosferskih uticaja.

Proizvodi spadaju u ADR robu i u smislu svih nacionalnih i međunarodnih saobraćajnih propisa, moraju se distribuirati isključivo vozilima koja imaju ADR dozvolu za transport robe u međunarodnom saobraćaju. Prilikom transporta, proizvod zaštititi od atmosferskih uticaja. Proizvod transportovati i skladištiti na temperaturi od +5°C do +30°C.

Bezbednost proizvoda

Opasni sastojci smeše: sadrži reakcionu smešu etilbenzena i m-ksilena i p-ksilena dietilmetilbenzendiamin.



Opasnost

Zapaljiva tečnost i para. Štetno u kontaktu sa kožom ili ako se udiše. Izaziva iritaciju kože. Dovodi do jake iritacije oka. Može da izazove iritaciju respiratornih organa. Može da dovede do oštećenja organa usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja. Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva. Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. Držati dalje od toplote, vrućih površina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Zabranjeno pušenje. Ne udisati prašinu/ dim/ gas/ maglu/ paru/ sprej. Izbegavati ispuštanje/ oslobađanje u životnu sredinu. Nositi zaštitne rukavice/ zaštitnu odeću/ zaštitu za oči/ zaštitu za lice. AKO SE PROGUTA: Hitno pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA /lekara. Odlaganje sadržaja i ambalaže u skladu sa propisima RS.

Tehničke karakteristike proizvoda

Boja proizvoda: transparentna.

Pakovanje: metalne kante od 1 kg, 0,75 kg i 0,18 kg.

Vreme za rad (na 20°C, 100 ml):

- 30 minuta za 2%
- 20 minuta za 3%

Otporan na kišu (20°C; premaz debljine 1,5 mm):

- Nakon 3 sata za 2%
- Nakon 1,5 sati za 3%

Rok trajanja: 12 meseci od datuma proizvodnje otisnutog na kanti.

Detaljnije informacije o proizvodu, dodatnu dokumentaciju i bezbednosni list, možete pronaći na zvaničnoj internet stranici www.rs.weber.

Ekologija

Neupotrebljen proizvod i prazna pakovanja ne bacati van predviđenih lokacija za otpad.

Način odlaganja

Odlaganje sadržaja i ambalaže u skladu sa lokalnim propisima. Odvojeno odlagati ambalažu i neupotrebljiv materijal. Ne dozvoliti da dospe u kanalizaciju. Ne sme se odlagati zajedno sa kućnim otpadom.

Zemlja porekla i proizvođač proizvoda

Zemlja porekla: Republika Grčka.

Proizvođač proizvoda: Saint-Gobain građevinski proizvodi d.o.o. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 115d, 5. sprat, 11070 Novi Beograd, Srbija. Kontakt telefon: 011 314 96 81.



**SAINT-GOBAIN GRAĐEVINSKI
PROIZVODI D.O.O. BEOGRAD**
Bulevar Mihajla Pupina 115d, V sprat
11070 • Novi Beograd • Srbija
Tel.: + 381 11 314 96 84
info.rs@saint-gobain.com
www.saint-gobain.rs

Ovde navedene tehničke informacije i preporuke zasnovane su na našim znanjima i iskustvima u slučajevima kada se proizvod pravilno skladišti, upotrebljava, transportuje i kada se njime rukuje u redovnim uslovima. Kupcu, odnosno korisniku proizvoda savetujemo da prethodno testira da li je proizvod pogodan za upotrebu u nameravanu svrhu. S obzirom na činjenicu da nemamo uticaj na okolnosti upotrebe i rukovanja proizvodom, ne odgovaramo za posledice koje nastanu usled nepravilne upotrebe. Kupac, odnosno korisnik proizvoda odgovara u slučaju da proizvod čuva, transportuje, ugrađuje i upotrebljava suprotno uputstvima, nameni i svojstvima i informacijama o bezbednosti proizvoda, kao i nakon naznačenog roka upotrebe proizvoda. Naš tim iskusnih stručnjaka pruža savete u fazama planiranja i primene naših proizvoda. Poseta gradilištu i demonstracija primene naših proizvoda mogu biti organizovane na zahtev. Kontaktirajte naš tehnički tim i saznajte više o našim proizvodima na veb-sajtu www.saint-gobain.rs