

Rigips[®] Glasroc[®] X gipsana ploča

SA POSEBNIM OJAČANJEM
TIPA GM - FH (PREMA
EN 15283-1)


Glasroc[®] X je impregnirana, vatrootporna, gipsana ploča. Prema standardu EN 15283-1, tip GM-FH1, izuzetnih karakteristika, sa gipsanim jezgrom koje sadrži posebne aditive koji ga čine otpornim na vlažne prostore.

Glasroc[®] X je ojačana ploča sa staklenim vlaknima na obema površinama, te sa završnim UV optornim slojem pruža izuzetne performanse u vlažnim prostorijama.

Boja ploče je bela.

Polje primene

Ploča Glasroc[®] X ne sadrži sloj kartona, bez celuloznog sadržaja je, te samim tim ima visok stepen otpornosti na pojavu buđi, što je čini savršenom za prostorije koje su konstantno izložene vlazi, uključujući i spoljnu upotrebu. Ova ploča izuzetnih performansi se može koristiti na mestima gde je potrebna pouzdana zaštita od vode (npr. bazeni, spa, kupatila), a posebno je namenjena za spoljnu upotrebu. Ona predstavlja savršeno rešenje za spoljne plafone, spoljne zidove i sisteme oblaganja fasada. Ivice ploče: Uzdužne ivice - standardna PRO ivica. Poprečne ivice - standardna zakošena ivica.



KARAKTERISTIKE	VREDNOST	JEDINICE
Debljina	12,5	mm
Širina	1200, 1250	mm
Standardna dužina	2000	mm
Gustina	> 800	kg/m ³
Težina ploče	> 10	kg/m ²
Apsorpcija vode - zapreminska	≤ 5	%
Otpornost na buđ nakon 4 nedelje	Bez buđi	-
Čvrstoća pri savijanju, L	≥ 540	N
Čvrstoća pri savijanju, T	≥ 210	N
Reakcija na požar (EN 13501-1)	A1	-
Linearno širenje vlage (EN 12467)	0,005	mm/m·1% RH (30-90 %RH)
Toplotna provodljivost (EN 14581)	0,8 x 10 ⁻⁵	°C ⁻¹
Difuzioni faktor	18,2	-
Koeficijent toplotne provodljivosti λ 23, 80	0,1865	W/m*K

Opasnost po zdravlje ploča Glasroc® X:

Ploče Glasroc® X klasifikovane su kao bezopasne. Čestice staklenih vlakana koje se mogu osloboditi tokom montaže, dovoljno su velike (prečnik preko 3μm), da ne izazivaju zdravstvene probleme kada se udahnu. Međutim, one mogu

izazvati iritaciju. Osetljivim osobama se, stoga, preporučuje da prilikom montaže koriste radnu zaštitnu opremu (zaštitnu odeću, naočare, rukavice i masku za prašinu).



**SAINT-GOBAIN GRAĐEVINSKI
PROIZVODI D.O.O. BEOGRAD**
Bulevar Mihajla Pupina 115d, V sprat
11070 • Novi Beograd • Srbija
Tel.: + 381 11 314 96 84
info.rs@saint-gobain.com
www.saint-gobain.rs

Ovde navedene tehničke informacije i preporuke zasnovane su na našim znanjima i iskustvima u slučajevima kada se proizvod pravilno skladišti, upotrebljava, transportuje i kada se njime rukuje u redovnim uslovima. Kupcu, odnosno korisniku proizvoda savetujemo da prethodno testira da li je proizvod pogodan za upotrebu u nameravanu svrhu. S obzirom na činjenicu da nemamo uticaj na okolnosti upotrebe i rukovanja proizvodom, ne odgovaramo za posledice koje nastanu usled nepravilne upotrebe. Kupac, odnosno korisnik proizvoda odgovara u slučaju da proizvod čuva, transportuje, ugrađuje i upotrebljava suprotno uputstvima, nameni i svojstvima i informacijama o bezbednosti proizvoda, kao i nakon naznačenog roka upotrebe proizvoda. Naš tim iskusnih stručnjaka pruža savete u fazama planiranja i primene naših proizvoda. Poseta gradilištu i demonstracija primene naših proizvoda mogu biti organizovane na zahtev. Kontaktirajte naš tehnički tim i saznajte više o našim proizvodima na veb-sajtu www.saint-gobain.rs